



Snabbhärdande fästmassa för natursten

- För känsliga natursten t.ex ljus marmor
- För storformats och porcellanatopplattor
- Används inomhus i torra och våta utrummen
- Motverka missfärgningar och utfällningar
- Lättflytande konsistens till golv
- Gång-/fogbar efter ca 3 timmar
- Lämplig för golvvärme
- Mycket låg emission EC1 plus
- Skiktjocklek upp till 10 mm

Produkt

Vit snabbhärdande cementbaserad fästmassa uppbyggt med hög plasttillsats och lätta fyllnadsmaterialer.

Åtgång

1,0 – 2,9 kg/m²

Förpackning

Plastlaminerade papperspåsar om 20 kg.

Underlag

Puts, tegel och lättbetong.

Avjämningsskikt av bruk, med eller utan uppvärmning, äldre än 14 dygn.

Platsgjuten betong och betongelement, äldre än 2 månader.

Golv med cementbaserade spackelmassor.

Anhydritgolv max. 0,5 % fukthalt.

Lättbetongelement max. fuktighet på 8 %.

Skivkonstruktioner: Skivorna skall vara monterade enligt fabrikantens anvisningar.

Gipsskivor, kalciumsilikatskivor och våtrumskivor av cement, till exempel Aquapanel Indoor, Powerpanel H2O, Ivarson Hydropanel, Ivarit UniCo och Minerit VT.

Befintlig keramisk beklädnad och cementmosaik.

Förbehandling

Underlaget skall vara lämpligt för keramiska plattor. Det skall vara rengjort från damm, fett, olja och cementslam och får inte ha genomgående sprickor.

Utspackling av ojämnheter upp till 10 mm utförs med Alfix QuickFix premium.

Starkt sugande underlag, till exempel obehandlad lättbetong, gipsskivor, kalciumsilikatskivor, anhydritgolv förbehandlas med Alfix Vattenspärr eller Alfix PlaneMixPrimer.

Bruksanvisning

Fästmassan tillreds med 0,24-0,27 liter rent vatten per kg pulver.

Blandningen skall användas inom ca 1 timme.

Vid varje blandning bör ren hink/verktyg användas.

Alfix QuickFix premium påförs underlaget med en slät spackel varefter ytan kammats upp med tandad spackel.

Plattorna pressas/vrids på plats i den fuktiga fästmassa normalt inom ca 20 minuter.

Vid läggning av mosaik krävs slätning av rillorna och särskilt kraftig fastbankning.

Kontrollera ibland att plattornas baksida är helt täckt med fästmassa.

Vid transparenta natursten, samt vid plattor större än 60x60 cm rekommenderas dubbelt limning (Buttering/Floating metoden).

OBS!

Det får inte tillsättas extra vatten till fix som har börjad sin härdningsprocess.

Var uppmärksam på att uppvärmt blandavatten ger snabbare styrktillväxt samt kortare öppetid.

Korrigerig av de monterade plattorna kan normalt utföras inom 10 minuter, beroende på underlagets samt plattornas sugförmåga.

Alfix QuickFix premium har särskilda egenskaper som förhindra missfärgningar på natursten, vilket dock inte kan garanteras i alla fall. Vi rekommenderar därför vid läggning av särskilda känsliga natursten, alltid att utföra ett test fält. Kontakta gärna vår Service-tekniska avdelning.

Alfix QuickFix premium är inte ägnad till ytor med kontinuerlig vattenbelastning (Bassäng och liknande).

Vid tillsättning av Alfix FlexBinder uppnås en extra flexibel fästmassa till användning på kritiska underlag. Rekommenderas enbart i samband med keramiska plattor.

Till fogning av natursten rekommenderas Alfix QuickFuge 8 premium.

Eventuell golvvärme skall vara avstängd.

Mærkning

	Alfix A/S H.C. Ørstedes Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 15	Ydeevnedeklaration nr. 15	EN 12004:2007+A1:2012 Alfix QuickFix premium Hurtighærdende, ce- mentbaseret fliseklæber med forbedret vedhæft- ning, deformation og åbentid. Indendørs anvendelse.
Brandklasse	NPD	Farlige stoffer	Se sikkerhedsdatablad på www.alfix.com
Vedhæftningsstyrke efter tørlagring	≥ 1,0 N/mm ²	Vedhæftningsstyrke efter varmelagring	≥ 1,0 N/mm ²
Vedhæftningsstyrke efter vandlagring	≥ 1,0 N/mm ²	Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring	≥ 1,0 N/mm ²

Rengöring

Rester av QuickFix premium på plattor och verktyg avlägsnas med vatten innan fästmassan har härdat. Härdad fästmassa kan endast avlägsnas mekaniskt. Cementbaserade produkter härdar i vatten. Håll därför icke rester av fästmassa i avloppet!

Provningar

DS/EN 12004 – DS/EN 12002

Hänvisningar

Våtrum - Tätskikt med Alfix Rollade system

Våtrum – Tätskikt med Alfix Folie system

Produktinfo for:

- Alfix QuickFuge 8 premium
- Alfix Vattenspärr
- Alfix PlaneMixPrimer

Sikkerhedsdatablad

Vid eventuell tvæksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.

För senaste uppdaterade utgåva av detta datablad, besök www.alfix.com

Tekniska data

Arbetstemperatur	+5°C - +30°C (Krav i våtrum min +10°C)
Densitet	1,2 kg/liter (upprört med vatten)
Öppentid	15 - 20 minutter
Användningstid	Ca 1 timme vid +20°C
Gång-/fogbar	Efter 3 timer vid +20°C Efter 12 timer vid +10°C
Fullt belastningsbar	Efter 1 dygn vid +20°C
Dragvidhäftning, betong	1,0 - 2,0 N/mm ²
Klassificering- DS/EN 12004	C2 FE S1
Lagringstid	Min. 6 månader i oöpnad förpackning