

Ersätter: 2012-02-15

Datum: 2014-10-08

SuperFix

Extremt starkt monteringslim för monteringar av alla material, utom feta plaster. Limfogen blir fyllande och elastisk. Har god beständighet mot vatten, värme och kyla, samt mot många olika kemikalier, t ex olja, aceton, ättiksyra, lacknafta m.fl. Fri från isocyanater och lösningsmedel.

- Kan användas inom- och utomhus.
- Stark elastiskt, fyllande och slitstark fog.
- Kort, lätt och smidig konsistens.
- God kemikaliebeständighet.
- Fri från isocyanater och lösningsmedel.
- Limfogen krymper ej och tar upp vibrationer.

TEKNISK DATA

Typ: SMP

Färg: Vit, grå, svart

Konsistens: Thixotropic pasta

Densitet: Ca 1,5 g/m³.

Brandfara: Nej.

Hårdhet: 60 shore A

Rivstyrka: 12N/mm (ASTMD 412)

Max töjning: 250 % (ASTM D412)

Draghållfastighet: 2,5N/mm² (ASTMD 412)

Temperaturbeständighet: - 40°C - +100°C

APPLIKATIONS DATA

Arbetstemperatur: +5°C - +40°C

Öppentid: Ca 20 min i rumstemperatur.

Härkningstid: Ca 3 mm/dag vid rumstemperatur.

Övermålningsbar: Ja. Vi rekommenderar förtest.

Lagringstid: 12 månader (Ej öppnad förpackning).

Förvaras svalt och frostfritt.

Verktyg: Casco ProGun P160 6200

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning

Får ej förtäras. Vid förtäring uppsök läkare. Undvik kontakt med ögon och hud. Tvätta huden med tvål och vatten. Förvara oåtkomligt för barn.

Hantering- och Rengöringsföreskrifter

Ohärdat lim, använd torr trasa. Härdat lim tas bort mekaniskt. Undvik kontakt med ögonen och långvarig kontakt med huden.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Gör så här:

Ytor måste vara torra och rena. Applicera limsträngar vertikalt, max 5 cm mellan strängarna på en fettfri och ren yta och montera inom 20 minuter. Säkerställ alltid limfogens tjocklek till ca 3 mm vid limning av tyngre föremål. Vid limning av täta material t ex plåt, plastmaterial, lackade ytor etc. uppnår limmet full styrka efter ca 3 dygn. För att påskynda härdningen kan vatten sprayas över den limmade ytan. Kontrollera alltid att limmet fäster på det tillämnade materialet.

Metall

Har god vidhäftning mot metall, t ex plåt, stål, eloxerad aluminium, galvad plåt, rostfritt stål, koppar m.fl. Ej bly.

Trä

Slipa ytan innan applicering av lim.

Glas

Kan användas vid limning av glas.

Plast

Har god vidhäftning mot de flesta plaster. Dock ej "fetare" plaster såsom polypropolen, polyetylen och polyoefin.

Obs! Om SuperFix används i kombination med polyuretanmassor ska respektive massa härda ut innan den nya läggs ovanpå. Annars kan problem med härdningsprocessen uppstå. Test bör alltid göras några dagar innan.

SuperFix är övermålningsbar med många typer av färger. Vid övermålning med alkydfärger är ett förtest alltid att rekommendera. Eftersom produkten är elastisk för att kunna ta upp rörelser i en konstruktion kan det bildas sprickor i färgen.

FÖRPACKNING

12 x 300 ml.

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.

Certifierad enligt:

Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.se