



Ultramatt ytskikt för spacklat designgolv

- För slutbehandling av cementbaserade spacklade golv
- Ger en ultramatt transparent yta
- Ökar golvets ythållfasthet
- Bruksfärdig och lätt att applicera
- God slitstyrka och hög vattenbeständighet
- Möjlighet till ombehandling av mekaniskt belastade områden

Produkt

1-komponent vattenbaserad akryl och polyuretan dispersion.

Åtgång

0,10 - 0,15 liter/m² pr. strykning.

Åtgång vid 3 appliceringar ca 0,35 liter/m².

Förpackning

10-liters plastdunkar.

Förbehandling

Underlaget skall vara fullt härdad, stabilt, torrt och rengjort från damm och liknande. Eventuell slamskikt slipas/avlägsnas innan Alfix TopCoat appliceras.

För ytterligare information: Kontakt Alfix Service-teknisk avdelning.

Bruksanvisning

Dunken **skall** skakas noggrant innan användning.

Vid första applicering, på starkt sugande underlag, kan Alfix TopCoat Design med fördel förtunnas med upp till 10 % rent vatten. Appliceringen utförs med lämpligt verktyg som: Korthårig roller och pensel. Första strykningen utförs som ett jämt och enhetligt skikt utan sjöar och fritt stående vätska.

Efter minimum 3 timers Torktid (vid +20°C) appliceras ytan andra gången.

Efter ytterligare 3 timmers torktid appliceras slutsiktet med Alfix TopCoat Design.

Viktigt ! Torrktiden mellan skrykningarna skall respekteras, för att uppnå det önskade resultatet.

Vid arbete med Alfix TopCoat får temperaturen inte vara lägre än +10°C.

Golvet får tidigast användas/belastas efter 1 dygn vid +20°C.

Rengöring

Verktyg rengörs i vatten innan produkten har torkad.

Torr Alfix TopCoat avlägsnas mekaniskt.

Provningar

EMICODE test definierad av GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoffe.

Hänvisningar

Alfix broschyren: Plana underlag – Gjutning och spackling med PlaneMix

Alfix Tremainfo: Alfix Designgolv - Topbeläggning med cementbasera spackelmassa.

Produktinfo för:

Alfix PlaneMix

Alfix PlaneMix Säkerhetsdatablad

Vid tveksamhet: Kontakt Alfix Service-tekniska avdelning.

För senaste uppdaterade utgåva av detta produktdatablad hänvisas till www.Alfix.com

Tekniska data

Arbetstemperatur Min. +10°C

Densitet Ca. 1,0 kg/ltr.

Glans (20°/60°/85°) 0.5 / 2.4 / 1.9

Torrktid Min. 24 timer vid +20°C innan användning

Lagring Ca. 12 mdr. i frostfritt, öppnad emballage

