



- Vattenbaserad primer för täta underlag
- Färdigblandad
- Snabbtorkande
- Inom-/utomhus användning
- Smidig att applicera med: roller/pensel eller borsta

Produkt

1-komponents, vattenbaserad polymer dispersion med tillsats av sand, max. kornstorlek 0,5 mm.

Vidhäftningsprimer med rollbar konsistens.

För Alfix flytspackel och fästmassor.

Används på täta, ej sugande underlag.

Färg : Vit

Åtgång

0,1 - 0,2 ltr./m²

Motsvarar: 150 - 250 g/m² beroende på underlag.

Förpackning

10 liters hink, av återvunnen plast

Underlag

Ej sugande underlag som t.ex. flytbetong, slätt och tät betong, keramiska plattor, naturstena, terazzo ec..

Metall och ytbehandlad träunderlag.

Epoxi og målarfärg.

Homogen vinyl og linoleum, med bra förankring mot underlaget.

OBS!

Eventuell golvvärme skall vara avstängd minimum 3 dygn innan appliceringen av Alfix UniversalPrimer.

Får tidigast anslutas 7 dygn efter färdig spackling/plattläggning.

Förbehandling

Underlaget skall vara fast, stabilt, torrt och rengjort för damm, fett och betongslamm. Det får inte vara genomgående sprickor i betongunderlaget.

Organiskt smuts som fett, tvål och vax avlägsnas med Alfix Grundrent, enligt anvisningen.

Ta bort allt löst sittande rester/flingor av målarfärg.

Eventuella limrester från: Plastmattor, vinyl, linoleum, träbeklädnad ec. skall slipas bort innan primning.

Befintliga underlag som: Plastmattor, vinyl, linoleum, lackerad träbeklädnad, epoxi och målarfärg måste ruggas/slipas. Metallskivor rostskyddas. Rostfritt stål avfettas med aceton eller liknande.

Brugsanvisning

Alfix UniversalPrimer redo för användning efter en noggrann omrörning.

Underlaget appliceras i ett tunt, enhetlig lager, med roller, borsta eller pensel. Undvika sjöar/fritt stående vätska. Primeren skall vara torr i ytan innan nästa steg. Lufttemperatur samt underlagets temperatur samt Alfix Universal Primer får inte vara lägre än +10°C. Spackling/plattläggning ska utföras inom max 3 dygn efter appliceringen, annars skall underlaget appliceras igen.

OBS!

Vid tveksamhet rekommenderas det att testa häftförmågan vid ett "frimärketest". Draghållfastheten skall vara minimum 1 N/mm².

Rengöring

Värktyg rengörs med vatten innan det hinna torka. Fastsittande torr Alfix UniversalPrimer avlägsnas mekaniskt.

Produktrester, rengöringsvatten och hinkar med rester kastas enligt gällande lokala regler.

Provningar

EMICODE test defineret af GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoffe.

Hänvisningar

Alfix broshyr: "Plana underlag - Gjutning och sparkling med PlaneMix"

Produktinfo för Alfix Grundrens

Säkerhetsdatablad

- Gulvbranchens "Gulvfakta"

Tekniske data

Arbetstemperatur +10°C - +30°C

Densitet 1,3 kg/liter

Torktid Ca 30-120 minutter *)

Åtgång 0,1- 0,2 ltr./m² motsvarar 150 – 250 g/m² beroende på underlag.

pH Ca 8,5

Lagring Ca. 12 månader i oöpnad förpackning.

Lagras mellem +5°C og max +30°C.

*) Alla tekniska data är vägledande och gäller vid optimala förhållande inomhus (+20 °C og 50% RF).