



Dammreducerad avjämningsmassa

- För betong, klinker eller träbaserade skivor
- För avjämnning och planspackling på undergolv
- Dammreducerad avjämningsmassa - less dust
- Inomhus i torra och våta utrymmen
- Mycket lämpligt vid renovering
- För uppbyggnad av värmegolv
- Skikt tjocklek från 2 – 50 mm

Produkt

Grått, snabbhärdande, aluminatcement baserat och plastförstärkt pulver
Kan påföras manuellt eller med pump.

Åtgång

Ca 1,7 kg/m² per mm lagtjocklek.

För avjämnning/gjutning tillsätts 15-30 liter Leca-kulor 2-4 mm till 20 kg pulver.

Förpackning

Plastlaminerade papperssäckar om 20 kg.

Underlag

Betong med fuktighet på max 95% RF och draghållfastheten skall vara minst 1 N/mm².

Anhydrit med max 0,5% restfukt.

Keramiska plattor, terrazzo och träbaserade skivor.

För närmare information kontakta vår Service-tekniska avdelning.

Förbehandling

Underlaget skall vara fast och väl rengjort från damm, fett och cementslam. Borttagning av fett och tvål-rester utförs med Alfix Grundrent.

Cementslam slipas av och underlaget dammsugs. Släta glatta ytor slipas/matteras.

Alla underlag primas med Alfix PlaneMixPrimer.

Rumstemperaturen bör inte vara lägre än +10° C.

PlaneMixPrimer skall vara torr innan vidare behandling.

Spackling skall utföras senast 24 timmar efter påföring av PlaneMixPrimer.

Använd självhäftande skumlistor som begränsning vid dörrar, golvvavlopp mm.

Spackelmassan får inte få vidhäftning till väggen.

Vid lagtjocklek över ca 5 mm monteras självhäftande kantband.

Om avjämnningen utförs i flera lag, skall ytan strykas med Alfix PlaneMixPrimer före varje nytt skikt.

Bruksanvisning

Spacklet tillreds med 3,2-3,6 liter rent, kallt vatten per 20 kg säck. Häll vattnet i en hink och blanda i pulvret under kraftig omrörning.

Använd bruksblandare för större spackelsatser.

Massan skall efter blandning vara klumpfri och lättflytande.

Blandningstid vid användning av bormaskin med visp bör vara ca 2 min. Alfix PlaneMix 50 less dust hälls eller pumpas ut på underlaget och fördelas med en slät eller tandad tandspackel till en jämn och plan yta.

Min. tjocklek på betongunderlag: 2 mm.

Min. tjocklek på träunderlag: 10 mm.

Min. tjocklek vid ytskikt av epoxy: 5 mm.

Falluppbyggnad: Vattenmängden minskas till ca 3 liter/20 kg pulver.

Avjämnning/gjutning: Med inblandning av Leca-kulor i storlek 2-4 mm erhålls en lättarbetad massa, som kan påföras i lagtjocklek större än 50 mm. Ytskikt om 5-10 mm utförs med Alfix PlaneMix 50 less dust.

OBS!

Extra vatten får icke tillsättas golvspackel som börjat att härdas.

Vattnets temperatur påverkar härdningstiden.

Högre temperatur förkortar och lägre temperatur förlänger torrtiden

Överdoser av vatten medför reducerad styrka och ger slambildning.

Spackel lag skall skyddas mot drag, sol- och värmepåverkan.

Öppnad förpackning tillsluts tätt efter bruk och skall användas snarast efter.

Beläggning

Före beläggning av ytan skall den relativa fuktigheten mätas och avstämmas med det material som skall beläggas på ytan. Uttorkning beror bl.a. på temperatur, fuktighet och ventilation samt den underliggande konstruktionen.

Vattentätning: I våtutrymme skall alltid Alfix Tätningsmassa läggas ovanpå avjämningsmassan.

Plattläggning: Kan normalt utföras efter 1 dygn beroende på lagtjocklek.

Vattentätning och plattläggning: Kan normalt utföras efter 2 dygn

Täta beläggningar: Riktvärde torrtid ca 24 timmar för 3 mm spackellag motsvarar ca 85% RF

Märkning

IRRITERANDE.

	Alfix A/S H.C. Ørstedes Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 14	Ydeevnedeklaration nr. 23	DS/EN 13813 CT-C40- F10-AR0,5 Alfix PlaneMix 50 Cementbaseret afret- ningsmateriale
Brandbarhed	A2 _s -s1	Afgivelse af korrosive stoffer	CT
Vandpermeabilitet	NPD	Vanddamppermeabilitet	NPD
Trykstyrke	C40	Bøjningstrækstyrke	F10
Slidstyrke	AR0,5	Trinlydisisolering	NPD
Lydabsorption	NPD	Isolans	NPD
Kemisk resistens	NPD		

Rengöring

Håll inte ut rester på jorden på byggsplatsen, då avjämningsmassan innehåller ingredienser som bryts ner mycket långsamt i naturen. När uppblandat material har härdat färdigt, kan det bortskaffas som vanligt byggavfall.

Provningar

EMICODE test enligt GEV, Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegestoffe.

Hänvisningar

Plana underlag – gjutning och spackling med PlaneMix

VÄTRUM - Vattentätt med Alfix

Produktinfo för:

- Alfix Grundrent
- Alfix PlaneMixPrimer
- Tillbehör till PlaneMix

Varudeklaration

Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.

För senast uppdaterade utgåva av detta datablad, besök www.alfix.com

Tekniska data

Arbetstemperatur	+10°C - +25°C
Densitet	2,1 kg liter (upprört med vatten)
Flytegenskaper EN-12706	Ca 125 -135 mm
Användningstid	20 – 30 minuter vid +20°C
Gångbar	Efter 3 timmar vid +20°C
Fullt belastningsbar	Efter 7 dygn vid +20°C
Tryckhållfasthet efter 28 dygn	40 – 50 N/mm ²