



## rustic



**Cementbaserad fogmassa till golv och vägg, inne och ute, i våta och torra utrymmen**

- Alla typer av keramiska plattor och natursten
- Golv- och väggfog lämplig till stora fogar
- Minimal risk för missfärgning

rustic ger en tät och kompakt fog utan risk för missfärgning. Fogmassan är lätt att bearbeta och lätt att fogfylla.

När det krävs extra täta fogar kan rustic blandas med 4300 flex. rustic levereras i 6 kg påsar och 15 kg plastförstärkta säckar med bärhandtag.

Finns i flera ljusäkta färger



### Användningsområde

- ✓ Vägg
- ✓ Golv
- ✓ Våtrum
- ✓ Inomhus
- ✓ Utomhus
- ☐ Livsmedelsindustri
- ☐ Badanläggningar / simbassänger
- ☐ Terrasser / balkonger
- ☐ Hårt belastade områden

### Fogbredd

- ✓ 3-15 mm



## Produktbeskrivning

Cementbaserad, frostsäker och vattenfast fogmassa i pulverform.

## Tekniska data

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Densitet:                                         | 1700 kg/m <sup>3</sup>    |
| Produktegenskaper jf. EN 13888:                   | CG2 WA                    |
| Öppentid:                                         | ca 6 timmar               |
| Torktid vid 18°C<br>för fogning/lätt gångtrafik:: | ca 24 timmar              |
| Fullt genomhärdad efter::                         | 7 dygn                    |
| Lägst arbets temperatur:                          | 6°C                       |
| Rekommenderad arbets temperatur:                  | 10-20°C                   |
| Åtgång beroende på plattstorlek<br>och fogbredd:  | 0,7-2,5 kg/m <sup>2</sup> |

## Användningsområden

För fogning av keramiska plattor på golv och vägg, inomhus och utomhus i både våta och torra utrymmen.

När det krävs extra täta fogar på träbaserade underlag och andra belastade områden så kan rustic blandas med 4300 flex.

Fogbredd från 3-15 mm.

## Plattyper

rustic kan användas till alla typer av keramiska plattor och natursten. Framför allt när man önskar en rustik fog.

## Förbehandling av underlaget

Fogar och plattor ska vara rengjorda från damm, smuts, olja, fett och dylikt.

## Bruksanvisning

Blandas med rent vatten i förhållande 15 kg pulver till 3,0 – 3,2 liter vatten. Vid träbaserade underlag kan 4300 flex tillsättas med förhållandet 1 del 4300 flex och 5 delar vatten vid övriga underlag kan 4300 flex tillsättas med förhållandet 1 del 4300 flex och 8 delar vatten om man önskar extra täta fogar. När man tillsätter blandningen av 4300 flex och vatten

till fogmassan ökas vätskemängd till ca. 3,4 liter på 15 kg pulver. Använd en lågvarvad maskinvisp för att undvika att få luft i massan.

Temperaturen på pulver och vatten ska vara mellan 6-18°C. Blanda fogmassan 2-3 minuter till en homogen och klumpfri massa. Fogmassan har en "öppentid" på 6 timmar.

Fogmassan arbetas ner i fogen med en gummispackel eller fogbräda, som dras diagonalt över fogarna. När fogen är yttorr, men fortfarande bearbetsbar, rengörs ytan med en padmaster/svamp. När fogarna är fasta, men ännu ej genomhärdade, rengörs ytan med en väl urvriden svamp. Ytan poleras och fogarna formas slutgiltigt samt rengörs från fogslam och ev. vattenfilm. Fogarna bör sedan hållas fuktiga i 2 dygn.

Efter ca. 2 dygn kan eventuellt fogslam tvättas bort med 7120 ceramic cleaner.

Beroende på plattornas sugförmåga samt rumstemperatur så tål den fogade ytan lättare gångtrafik/påverkan efter 24 timmar. Fullt belastningsbar efter 7 dygn.

## Arbetshygieniska anvisningar

Produkten innehåller cement. Arbetshygieniska förhållande-regler för hantering med cement ska tillämpas.

rustic är baserad på vitcement som har naturligt lågt krom (VI) innehåll och understiger alltid gränsvärdet max. 2 mg/kg.

I övrigt hänvisas till säkerhetsdatablad.

## Förpackning

6 kg påsar och 15 kg plastförstärkta säckar med bärhandtag.

## Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt. Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna i minst 12 månader från produktionsdatum i obruten förpackning. Därefter kan de tekniska egenskaper ändras som för exempel med en förlängd härdningstid.

## Försäljning

mira's produktprogram säljs genom byggvaruhandlare och åtförsäljare av keramiska plattor i hela landet.

information om spackelmassor, vattentätning, plattsättning och fogning finns på [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)