



Användningsområde

- ✓ Vegg
- ✓ Golv
- ✓ Våtrum
- ✓ Inomhus

Underlag

- ✓ Betongelement
- ✓ Lättbetongelement
- ✓ Lättbetongblock
- ✓ Putsat murverk
- ✓ Gipsputs/-spackel
- ✓ Gipsskivor
- ✓ Träskivor

4410 vapourstop



Flytande ångspärr för behandling av skivväggar i våtrum för att tillgodose tillräcklig ångtäthet i konstruktionen.

- Enkomponents – klar för användning
- Säkrar korrekt ångtäthet
- Lätt och smidig att använda

4410 vapourstop används som ångspärr på golv- och väggytor.

4410 vapourstop är ett polymerbaserat membran som är klart för användning vid leverans. Membranet är lätt att applicera och fördela på ytan.

4410 vapourstop levereras i 6 kg och 12 kg plasthinkar.



Produktbeskrivning

Högelastisk, finmolekylär, polymerbaserad ångspärr. Klar att använda – ska inte spädas ut. Lätt och smidig att använda.

Tekniska data

Densitet:	1,2 kg/l
Torktid vid 18°C före nästa behandling:	ca. 30 min.
Torktid vid 18°C före vidarebehandling:	30-90 min.
Lämplig arbetstemperatur:	10-25°C
Åtgång (genomsnitt):	min. 150 g/m ²

Användningsområden

4410 vapourstop används som ångspärr på golv- och väggytor. Används i våtrum – se "Monteringsanvisning för tätskikt med keramiska plattor i våtrum" enligt kakelbranschens regler BBV finns på www.mira.eu.com.

Underlagstyper

Ångspärren kan användas på underlag av betong, lättbetong, tegel och puts samt gips-/träskivor gipsblock och gipsputs.

Förbehandling av underlag

Underlaget ska vara bärkraftigt, stabilt, homogent, rengjort från skräp, fett och cementslam. Underlaget ska vara torrt.

Utförande

4410 vapourstop är färdig att användas och appliceras i ett jämnt skikt med den mängd som krävs för ångtätning.

4410 vapourstop ingår som en del i miras tätskiktssystem för fuktkänsliga underlag. Följ gällande anvisningar om miras godkända tätskiktssystem för keramiska plattor enligt kakelbranschens regler BBV.

Arbetshygieniska förhållanden

Produkten är inte märkningspliktig.

Arbetshygieniska förhållningsregler ska beaktas.

Se för övrigt säkerhetsdatablad.

Förpackningar

6 kg och 12 kg hinkar.

Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt och frostfritt. Över 20°C ökar risken för skinn bildning. Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna i minst 12 månader från produktionsdatum i obruten förpackning. Därefter kan de tekniska egenskaperna ändras som till exempel med en förlängd härdningstid.

Försäljning

miras produkter säljs genom byggvaruhandeln och kakelbutiker i hela landet.

information om spackelmassor, vattentätning, plattsättning och fogning finns på www.mira.eu.com

Egegårdsvej 2 • 4621 Gadstrup
Tlf. 46 19 19 46 • Fax 46 19 20 21
info@mira.eu.com • www.mira.eu.com

mira
byggeprodukter a/s