



- För användning inomhus
- Deformationsupptagande tätskikt
- Färdigblandad
- Smidig och lättarbetad
- Också till montering av Alfix Våtrumsmatta
- Godkänt av BKR för våtrum
- Mycket låg emission: EC 1 PLUS

Produkt

1-komponent flytande tätningsmassa, baserad på polymerdispersion.

Åtgång

Ca 1,5 kg/m².

Förpackning

Plasthinkar om 1,2 kg, 4 kg, 12 kg och 20 kg.

Underlag

Puts, 2 dygn

Betong, 14 dygn, max 90% RF

Lättbetong

Betongelement min 1 månad,

Golv med cementbaserade spackelmassor, 1-7 dygn

Avjämningsskikt av bruk min 7 dygn.

Gipsskivor, Fibergipsskivor, Våtrumsgips, till exempel Glasroc H Ocean.

Våtrumskivor av cement, till exempel Aquapanel Indoor, Powerpanel H2O, Ivarson Hydropanel, Ivarit UniCo och Minerit VT.

Polystyrenplattor med cementfiberarmerade ytor, till exempel Wediboard, Jackson och Lux skivor.

Träbaserade skivor (endast golv). I våtrum förstärks konstruktionen med ett lag av minimum 12 mm Alfix PlaneMix avjämningsmassa med nätarmering.

Hänvisning till "Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Förbehandling

Underlagets skall vara lämpligt för keramisk beklädnad. Det skall vara torrt, och rengjort från smuts, damm, cementskud, olja och lösa partiklar.

Alla ytor behandlas med Alfix Vattenspärr.

Borttagning av fett och tvålrester på befintlig keramisk beklädnad utförs med Alfix Grundrent.

På starkt sugande underlag påföres Alfix Vattenspärr förtunnad med vatten i förhållande 1:3 och outspädd i efterföljande applicering.

Torrtd mellan strykningarna: Ca: 1 timme vid +20°C.

Förseglingar

För försegling vid golvbrunn används självhäftande Alfix Brunnsmanschett. I övergången mellan golv och vägg, i hörn och vid skiv- och elementskarvar, monteras tillskurna bitar av Alfix VT-Remsa eller Alfix Seal-Strip förseglingsremsa. Alfix VT Remsa monteras i Alfix 1K Tätningsmassa. Montering av Alfix Seal-Strip sker genom att avlägsna halva skyddsfolien längs den perforerade linjen och trycka fast remsan mot väggen. Därefter görs på samma sätt vid golvet. Rörgenomföringar förseglas med Alfix Rörmanschett alternativt Alfix Seal-Strip.

Bruksanvisning

Alfix 1K Tätningsmassa påföres som ett heltäckande skikt ca 1 mm tjockt. Arbetet utföres bäst med roller, pensel. Alternativt används 4x4 mm tandspackel i 2 omgångar, först som ett tunt porfyllande skikt och därefter som ett heltäckande skikt.

Förseglingar och rörgenomföringar överpenslas med tätningsmassa.

Torrtd för första skiktet: Ca 3 timmar.

Torrtd för andra skiktet: Ca 12 timmar.

Min. temperatur vid användning av tätningsmassan är +10°C. Gäller även underlaget. Under arbetets gång får tätningsmassan skyddas mot direkt solljus och eventuell drag.

Märkning

 1073	Alfix A/S H.C. Ørstedes Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 10 1073-CPD-314-2 14 1073-CPD-314-3	Alfix 1K ETA-09/0048 ETA-11/0501 Ydeevnedeklaration nr. 17
---	--	--

Rengöring

Verktyg rengörs i vatten innan tätningsmassan massan torkat.
Torkad massa avlägsnas mekaniskt eller med lösningsmedel.

Plattsättning

Montering av keramiska plattor utförs med Alfix LetFix Universal, Alfix LetFix, Alfix CombiFix eller Alfix ProFix, typ beroende av underlag och plattor.

Hänvisningar

Etag 022 del 1 och 2
Emissionsanalyse ift. Emission og SINTEF
Våtrum – Tätskikt med Alfix rollade system
Våtrum – Tätskikt med Alfix folie system
Våtrum - försegling mot golvvbrunnar
Produktinfo:
• Vattentätning med System Alfix Våtrumsmatta
• Alfix Vattenspärr
• Alfix Grundrent
• Tillbehör till Alfix Tätningssystem
• Alfix LetFix
• Alfix CombiFix
• Alfix LetFix Universal
• Alfix ProFix
Varudeklaration

Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.
För senast uppdaterade utgåva av detta datablad, besök www.alfix.com

Tekniska data

Arbetstemperatur	Min + 10°C
Densitet	1.4 kg/liter
Tid till plattsättning	Ca 1 dygn vid +20°C
Torktid innan vattenbelastning	7 dygn +20°C
Dragvidhäftning, betong	0,8 - 1,2 N/mm²
Temperaturbestandighet	+ 60°C
Lagringstid	Ca 12 månader frostfritt i öppnad förpackning