



Easyplan



Cementbaserad avjämningsmassa för planspackling av undergolv

- Självutjämnande, lämplig till planspackling av undergolv
- För avjämning av alla typer av cementbaserade underlag
- Kan appliceras med handverktyg eller pumpas ut med blandarmaskin

Easyplan kan användas för avjämning av de flesta fasta golvtyper såsom t.ex. betong, putsläggning, lättbetong m.m.

Easyplan är klar för användning efter blandning med vatten.

Easyplan är självutjämnande och enkel att applicera.

Easyplan levereras i 20 kg säckar.



Användningsområde

- ✓ Golv
- ✓ Inomhus

Underlag

- ✓ Betonggolv
- ✓ Putslag
- ✓ Lättbetong
- ✓ Golvvärme

Skiktstjocklek

- ✓ 1-25 mm

Beläggning

- ✓ Keramiskaplattor
- ✓ Natursten
- ✓ Mjuk beläggning
- ✓ Golvatta
- ☐ Golv målning

Produktbeskrivning

Cementbaserat golvavjämningssmasse.

Tekniska data

Densitet, våt:	1900 kg/m ³
Produktegenskaper jf. EN 13813: CT	C25F5
Utflytningsförmåga:	135-145 mm
Brandklassificering:	A 1
Krympning enl. EN 13872:	≤ 0,040 %
Öppentid:	20-30 min.
Efterjusterbar inom:	30 min.
Torktid v/18°C	
för lätt gångtrafik:	6 timer
för beläggning:	12 timer
Rekommenderad arbetstemperatur:	10-20°C
Skiktthjocklek:	1-25 mm
Åtgång:	1,6 kg/m ² /mm tjocklek
CE	Se information på prestandedeklaration - DoP

Användningsområde

För planspackling i våta och torra utrymmen. Easyplan rekommenderas inte för ingjutning av golvvärmeslängor, men kan användas för planspackling på underlag med ingjutna värmeslängor.

Easyplan appliceras med handverktyg eller pumpas ut med blandarmaskin.

Underlag

Easyplan kan användas på stabila underlag av betong och puts i skikt tjocklek på 1-25 mm.

Förbehandling av underlaget

Underlaget ska vara fast, stabilt, sammanhängande och fritt från smuts, fett och cementslam. Eventuell betonghud (cementslamhinna) och svaga delar i underlaget ska mejslas eller slipas bort. Damm tas bort med dammsugare. Fett och olja m.m. tas bort med 7110 base cleaner, högtryckstvätt eller annan effektiv rengöringsmetod.

Vidhäftning

Sugande underlag primas med 1 del 4180 primer utspädd med 3 delar vatten. Primer arbetas in i underlaget med t.ex. borste. Ska spackelmassan läggas i flera lager ska man prima mellan varje lager. På icke sugande underlag såsom t.ex. keramiska plattor eller målade ytor primas med 4140 contact primer.

information om spackelmassor, vattentätning, plattsättning och fogning finns på www.mira.eu.com

Bruksanvisning

20 kg pulver blandas med 3,8-4,0 liter rent vatten. Använd en visp på en blandare eller bormaskin. Blandningen vispas i minst 2 minuter till en homogen och klumpfri massa.

Golvavjämningssmassan kan används i ca 30 min efter blandning vid en rumstemperatur på 10 – 18 °C.

Efter blandning hålls massan ut. Massan är självutjämnande, fördela massan ut till hörnen med en spackel.

Beroende på temperatur och luftfuktighet är avjämningssmassan klar för gångtrafik efter ca 6 timmar. Keramiska plattor kan monteras efter 12 timmar.

Ytbeläggning kan appliceras avhängig av Easyplan massans RF.

Arbetshygieniska anvisningar

Produkten innehåller cement. Arbetshygieniska förhållningsregler för cement ska uppfyllas.

Easyplan är garanterat kromneutralt i minst 12 månader.

I övrigt hänvisas till säkerhetsdatabladet.

Förpackning

20 kg plastsäckar.

Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt. Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna i minst 6 månader från produktionsdatum i obruten förpackning. Därefter kan de tekniska egenskaperna ändras som till exempel med en förlängd härdningstid.

Försäljning

mira's produktsortiment säljs genom byggvaruhandlare och återförsäljare av keramiska plattor i hela landet