



ARDEX P 51

Allroundprimer

- Ger optimal vidhäftning
- För portätning och dammbindning
- Lösningsmedelsfri
- Emissionstestad – bidrar till en sund inomhusmiljö



Användningsområde

ARDEX P 51 är en primer till ARDEX golvspackel som används för att få en optimal vidhäftning till underlaget samt för portätning och dammbindning. ARDEX P 51 förhindrar även att luftblåsor stiger upp från underlaget. Normalt endast för användning inomhus. Undantaget är vid spackling med ARDEX K 301 MIX utomhus eller i samband med tillskjutande fukt.

Egenskaper

ARDEX P 51 är en akrylbaserad vit tunnflytande vätska som är fri från lösningsmedel. Den kan förtunnas med vatten och används därefter som primer till ARDEX golvspackel.

Underlaget

Underlaget skall vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel som kan förhindra optimal vidhäftning till underlaget.

Blandning

I ett rent blandningskärl blandas ARDEX P 51 och rent kallt vatten. Se blandningstabell nedan.

Materialåtgång/torktid

Materialåtgången är ca 0,03–0,3 kg konc. /m². Torktiden är ca 1–5 timmar beroende på temperatur.

Arbetsätt

ARDEX P 51 påföres med en pensel eller mjuk borste. Arbeta in den i underlaget och sprid ut till jämnt i ett tunt lager. Undvik polär eftersom det minskar vidhäftningen och förlänger torktiden. När ARDEX P 51 torkat och bildar en tunn klar film kan efterföljande arbete påbörjas. Temperaturen skall vara över 5°C. Låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden för ARDEX P 51. I efterföljande tabell över användning av ARDEX P 51 framgår även förbehandlingen av olika underlag vid spackling och avjämning med någon av ARDEX produkter.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

Blandnings- och åtgångstabell

Underlag	P 51	Vatten	Åtgång koncentrat
Spånskiva/träbaserade	utspädd		ca 0,3 kg/m ²
Täta icke sugande	utspädd		ca 0,3 kg/m ²
Gipsskiva	1 del	1 del	ca 0,2 kg/m ²
Betonggolv, slipsatser	1 del	3 delar	ca 0,1 kg/m ²
K 301 MIX utomhus/ fuktbelastad miljö	1 del	7 delar	ca 0,03 kg/m ²
Tillskjutande fukt	1 del	7 delar	ca 0,03 kg/m ²

Slammningstabell

Produkt	kg	P 51	vatten
A 35 mix	25	1,75 kg	1,75 liter

Åtgång för P 51 för slamma: 0,3 kg/m²

Tekniska data

Innehåll:	Akrylbaserad vit tunnflytande vätska		
Lagring:	Förvaras frostfritt och skyddas mot direkt solstrålning. Kan lagras 12 månader i originalförpackning		
Förpackning:	Dunk 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg		
Artikelnummer:	1 kg	5 kg	10 kg
	25 kg	31461	31464
		31462	31463
EAN-nummer:	1 kg	5703193516017	
	5 kg	5703193516055	
	10 kg	5703193516109	
	25 kg	5703193516253	