



weber wall plaster fine

- Ger släta ytor
- Lättarbetad
- R1 klass enligt 1504-3

Om produkten

Ett spackel för mineraliska underlag inomhus. Appliceras i skiktjocklek mellan 0-20 mm per påslag.

Appliceringsmetod

- Appliceras för hand

Användningsområde

Som avjämning och porspackling på mineraliska underlag där släta ytor eftersträvas. Avsett för tunna avjämningar och lagningar av gjutsår, gjutblåsor, skarvförskjutningar i tak och väggar.

Typ av underlag

- Betong
- Block
- Lättbetong
- Leca-bjällklag
- Mineraliskt underlag
- Puts
- Tegel

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
- Ej för ytor med mekanisk nötning

Förberedelser

Eftersträva en temperatur på ca +20°C. Ytor avsedda för spackling ska vara rengjorda från eventuellt damm, fett och smuts som kan påverka vidhäftningen mot underlaget.

Blandning

Blanda maskinellt 2-4 minuter med bruksvisp eller motsvarande. Tillsätt ca 5 liter vatten per 20 kg säck, vattenmängden kan justeras några procent (max 12%) för att få ett mer tixotrop/lättflytande bruk.

Användning

Den färdigblandade massan appliceras lättast med stålspackel eller motsvarande. Blanda inte större batcher än vad som går åt under 2 timmar.

Observera

Skydda mot tidig vattenavgång. Rikta exempelvis inte en byggfläkt direkt mot en nyspacklad yta. Vid låga temperaturer (<+10°C) förlänges härdnings- och torktiden avsevärt.

Produktspecifikation

Materialåtgång	1 mm = 1,2 kg/m ² 5 mm = 6 kg/m ² 10 mm = 12 kg/m ²
Kornstorlek	0-0,25 mm
Rekommenderad skiktjocklek	0-20 mm
Vattenbehov	Ca 5 liter/20 kg pulver
Blandningstid	2-4 minuter
Utbyte	16 liter
Appliceringsstemperatur	+5°C–+30°C
Användningstid	2 timmar
Torktid	1-3 dygn beroende på omgivande temperatur
Börjar härda	4 timmar
Bindemedel	Cement
Ballast	Sand
Tryckhållfasthet 28 dygn	10 MPa
CE-märkning	1504-3
Volymvikt för torrt material	1,14 kg/l
Lagring	12 månader i obruten förpackning och torr miljö
Förpackning	20 kg säck 48 säckar per pall (960 kg)

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Återvinning

På seweber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.