



Top Oil Hårdvaxolja

STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

För köksbänkskivor, bordskivor och andra snickerier av trä inomhus

Osmo Top-Oil är en speciell olje- och vaxkombination för ytbehandling av köksbänkskivor, bordskivor och andra snickerier av trä inomhus. Produkten passar också för andra sugande naturmaterial.

Matt eller sidenmatt. Vattenavvisande och mycket slitstark. Ytan blir mycket tålig för spill av vin, öl, läsk, kaffe, te, fruktjuice, mjölk m m

3028 Ofärgad (sidenmatt)/3058 Ofärgad (matt) Naturliga oljor framhäver träets kulör och ytstruktur. Passar både för obehandlade- och oljade ytor av trätytor. Används även som slutbehandling av ytor infärgade med Top-Oil kulörer, Osmo Oljebets eller Osmo Dekorvax (sidenmatt för mörka ytor, matt för ljusa ytor).

3037 Vit/3038 Terra/3039 Grafit (sidenmatta)

Tre sidenmatta kulörer för infärgning. 2 appliceringar för intensiv infärgning alt. 1 applicering med slutstrykning av ofärgad Top-Oil för ett mer transparent utseende.

3068 Natur (matt) Träet skyddas, behåller sitt ursprungliga utseende, och ser nästan "obehandlat" ut. Rekommenderas endast för ljusare träslag då produkten på mörka träslag kan ge en svagt vitaktig effekt.

3061 Acacia (matt) Svagt pigmenterad. Ger trä ett Acaciabrunt, varmt och ädelt utseende.

Åtgång

0,5 liter räcker till ca. 12m² vid 1 applicering, eller ca. 6m² alt. ca 10 löpmeter bänkskiva vid 2 appliceringar. Vid starkt sugande trä kan åtgången öka.

Torktid

*8-12 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C och Rf 50%. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt. Ytan är fullt genomhärdad efter ca. 2 veckor varför rikliga mängder med vatten under perioden bör undvikas. En lätt fuktorkning av ytan går bra.

Verktyg

Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller 100 mm alt. Osmo spardyna filt med hållare.



Osmo Pensel



Osmo Mikrofiber roller



Osmo Spardyna filt och hållare

1. Förberedelser

Ytan måste vara ren och torr (max. 20% fuktighetskvot). För bästa resultat slipas ytan ordentligt före behandling. Slipa i alla steg upp till avslutande papper korn 120-150 beroende på träslag. Dammtorka ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel.

Observera att det slutliga resultatet alltid påverkas av träets naturliga kulör och slipning. **Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, utseende etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas. Om nödvändigt förläng torktiden mellan appliceringarna.** För mörka exotiska träslag såsom Wenge, Merbau, Jatoba eller rökt Ek och rökt Ask, rekommenderas Osmo 1101 Klarvax alternativt en första applicering med Osmo 1101 Klarvax och sedan en behandling med Osmo 3028 alt. 3058 Ofärgad.

2. Applicering

Ofärgad/Natur yta (2 appliceringar) Osmo Top-Oil är färdig att använda, spädes ej, skakas noga.

- Applicera Osmo 3028 Ofärgad (sidenmatt), 3058 Ofärgad (matt) eller 3068 Natur (matt) tunt i fiberriktning med valt verktyg. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka 8-12 timmar*. Sörj för god ventilation.
- Vid behov/träresning mellanputsas försiktigt i träets fiberriktning med Abralon korn 500, dra 1-2ggr med lätt hand. Dammtorka ytan fri från damm.
- Applicera ett andra tunt lager på samma vis. Var noga med att inte lämna något överskott.
- Låt torka 8-12 timmar, sörj för god ventilation.

Färgad yta (2 appliceringar)

- Applicera Osmo 3037 Vit, 3038 Terra, 3039 Grafit eller 3061 Acacia tunt i fiberriktning med valt verktyg. Var noga med att inte lämna något överskott, undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka 8-12 timmar*. Sörj för god ventilation.
- Vid behov/träresning mellanputsas försiktigt i träets fiberriktning med Abralon korn 500, dra 1-2ggr med lätt hand. Dammtorka ytan fri från damm.
- Applicera ett andra tunt lager på samma vis. Var noga med att inte lämna något överskott.
- Låt torka 8-12 timmar, sörj för god ventilation.

Ofärgad slutbehandling på ytor infärgade med Osmos pigmenterade produkter

Utför alltid en slutbehandling med Osmo 3028 Ofärgad (sidenmatt) eller 3058 Ofärgad (matt). Använd sidenmatt för mörka ytor och matt för ljusa ytor. Låt torka 8-12 timmar*. Sörj för god ventilation.

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lagg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

3. Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring.

Städning

Ytor behandlade med Osmo Top-Oil är enkla att rengöra. Använd Osmo 8026 Rengöringsspray. Spraya på ytan och torka bort smutsen med en luddfri trasa. Ev. fläckar gnuggas bort med vit skurnylon.

Uppfräschning/underhåll

Uppfräschning av ytan görs vid behov med Osmo 3029 Underhållsvax enligt instruktion. Är huvuddelen av ytan så kraftigt nedsliten att uppförskning med Osmo 3029 inte längre räcker, rengör ytan noga och applicera ett tunt lager Osmo Top-Oil av den typ som användes vid grundbehandlingen. Lagg endast på en gång i ett tunt lager. Låt torka 8 -12 timmar, sörj för god ventilation.




3028 Ofärgad, sidenmatt



3037 Vit, sidenmatt



3038 Terra, sidenmatt



3039 Grafit, sidenmatt



3058 Ofärgad, matt



3061 Acacia, matt



3068 Natur, matt

Avbildade kulörer är applicerade på ek, fotograferade och endast vägledande. Det finns alltid risk för att färgavvikelse uppkommer vid tryckav broschyrmaterial.

