



weberbase 136 finputsbruk c

- 0-1 mm

Om produkten

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast 0-1 mm. Pumpbart.

Egenskaper

- Normaltorkande

Appliceringsmetod

- Appliceras för hand
- Sprutbar
- Pumpbar

Användningsområde

Avsett för tunnputsning och avjämning av sandblästrade fasader samt för listdragning där slät och jämn yta erfordras. Kan även användas på invändiga ytor där kalkcementputs har använts.

Underlag

Underlag av tidigare KC putsade fasader.

Typ av underlag

- Mineraliskt underlag
- Tegel
- Puts

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
- Max 3mm påslag

Bra att veta

Blandat bruk måste användas inom två timmar. För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid förfuktas innan applicering och ställningen ska täckas in. Regntak ska alltid användas.

Förbehandling

Den tidigare grovputsade ytan ska förfuktas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamtgående blandare 7 - 10 min.

Användning

Bruket påförs normalt dagen efter grovputsen. Slå på med slev eller spruta med lämplig putspruta t ex Brukspump P 20 alt P 50 och sprutpistol med 12 mm munstycke. Bruket utjämnas med skånska och slätskuras/filtas. Påförs i max 3 mm skiktjocklek.

Efterbehandling

Putsskiktet ska efterfuktas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Produktspecifikation

Materialåtgång	Ca 5 kg/m ² (2 mm)
Minsta skiktjocklek	2 mm
Maximal skiktjocklek	3 mm
Vattenbehov	5-6 l/ 25 kg säck
Bindemedel	Kalk och cement
Ballast	Krossad dolomit och sand 0-1mm
Sammansättning	KC 50/50/650
CE-märkning	ja
Förpackning	25 kg säck 1000 kg Storsäck Löst i ficka

Observera

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Återvinning

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.