



weber easy repair

- Betonglagning bruk klass R1
- Lämplig för både filtning och spackling
- Tunnputsning 1-6 mm

Om produkten

Easy repair är en torrbetongprodukt. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt bruk till diverse lagningsändamål. Innehåller tillsatsmedel som gör produkterna speciellt lämpliga för lagningar. Torktid: 1 - 3 dygn beroende på tjocklek och temperatur.

Egenskaper

- Beläggningsbar
- Brandsäker
- Fukttålig

Appliceringsmetod

- Appliceras för hand

Användningsområde

För inomhus- och utomhusbruk vid lagning, filtning och spackling på underlag av betong, puts och murverk. Avsedd för lagningar, fyllning av håligheter upp till 50 mm tjocklek och tunnputsning i skikt 1- 6mm. Vid tunnputsning av större ytor rekommenderas Weber tunnputsprodukter.

Typ av underlag

- Betong
- Mineraliskt underlag
- Tegel
- Sten

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
- Ej för konstruktiv lagning

Förbehandling

Rengör underlaget från löst och poröst material samt färg och feta föroreningar. Torra underlag ska förvattnas innan applicering.

Blandning

Lagningsbruk blandas maskinellt ca 5 minuter med t ex bormaskin/visp eller motsvarandemed ca 4 l vatten per säck om 20 kg. Härvid erhålles ca 10 l användningsfärdigt bruk. Inblandning av Weber vidhäftare ökar vidhäftningen och hållfastheten samt minskar sprickbildningsrisken.

Efterbehandling

Förhindra snabb uttorkning från sol, blåst eller värmestrålning. Exponerade ytor bör dushas med vatten de första dygnet för att förhindra sprickbildning.

Produktspecifikation

Materialåtgång	1mm tjocklek = 1,6 kg/m ² 5mm tjocklek = 8 kg/m ²
Kornstorlek	0-0,5 mm
Vattenbehov	Ca 4l/ 20 kg
Blandningstid	Ca 5 minuter
Applicerings temperatur	>5°C
Användningstid	Ca 2 timmar vid +20°C
Börjar härda	Ca 4 tim
Bindemedel	Bascement
Ballast	Natursand
Tryckhållfasthet 28 dygn	15 MPa
Exponeringsklass	X0
Frostbeständig	Ja (ej salt miljö)
Lufthalt	Ca 10%
Vattencemental (VCT)	1,0
Volymvikt för torrt material	1,64
Lagring	12 månader på inplastad lastpall vid torr förvaring.
Förpackning	20 kg säck 48 säckar per pall

Observera

Vinterbehandling: Vid låga temperaturer måste vinteråtgärder i form av uppvärmning etc. vidtagas, då bindning och hårdnande avstannar vid temperaturer under + 5°C. Eftersträva ett bruk med temperatur +20°C. Vid lägre temperatur än +5°C och då risk för minusgrader under första dygnet finns, blanda in Weber Frostskydd (se produktblad för Frostskydd). När det gäller tunna skikt och små lagningar har dock Weber Frostskydd begränsad effekt.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Återvinning

På seweber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkans effekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.