



weber fuktstopp

- Används vid tätning av fuktgenomslag och mindre läckage igenom betong
- Kan även användas som accelerator

Om produkten

Fuktstopp är ett snabbbindande tillsatsmedel för cement eller cementbruk. Kloridfritt. Bindningstiden kan regleras genom blandning med vatten i olika proportioner för anpassning till olika arbetssituationer. Inblandad som koncentrat i Standardcement hårdnar pastan inom ca 1min eller i Cementbruk A ca 3min. Utspädd med 6 delar vatten, förlängs tiderna till ca 3 resp. 6minuter. Kallt väder förlänger användningstiden ytterligare.

Användningsområde

Fuktstopp används vid tätning av fuktgenomslag och mindre läckage genom puts, betong och murverk. Kan även användas som accelerator vid mindre gjutningar, där behov av snabbare stelning av betongen finns. Full hållfasthet uppnås dock ej. Kan blandas med de vanligast förekommande Portlandcement kvaliteterna på den svenska marknaden. Klass, Cem I eller Cem II.

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Förbehandling

Börja med att rengöra det skadade stället ordentligt. Allt löst och poröst material avlägsnas. Fuktstopp omskakas eller oröres före användandet.

Blandning

Tätningssmassan tillreds av Fuktstopp och Standardcement eller Cementbruk A. Normalt används Fuktstopp i utspädning med 6 delar vatten. Önskas snabbare bindning minskas andelen vatten. Blanda bruket till en lös pastaliknande konsistens. 1dl Fuktstopp spädes med vatten 1:6. Alt 1. 2-3dl Standardcement Alt 2. 4-5dl Cementbruk ASkydda aluminium och förzinkningar.

Användning

Bruket påförs underlaget omedelbart med spackel eller slev i skikt 3-6mm. Blanda små satser.

Efterbehandling

Detta tätskikt avjämnas om så önskas därefter med vanligt putsbruk, tunnputs eller ett skikt optifix varefter målning kan utföras.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Produktspecifikation

Materialåtgång	Till 10m ² väggyta: -0,3dl koncentrerad Fuktstopp till 5mm Standardcementpasta. -0,4dl koncentrerad Fuktstopp till 10mm Cementbruk A.
Lagring	Bör varmlagras. Skyddas mot frost. Öppnad förpackning kan förvaras i 3 år. Kan användas även efter nedfrysning om noggrann omrörning eller omskakning utförs.
Förpackning	1l plastflaska 5l plastdunk

Återvinning

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

2020-03-09