



# ATTACK GOLV- OCH

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

### BESKRIVNING AV PRODUKT

Attack Golvlím är ett icke-vådligt, icke brandfarligt vattenburet lim. FRITT FRÅN LÄTTFLYKTIGA LÖSNINGSMEDEL. Konsistensen är tixotrop och följsam. Mycket goda våt- och häftlimnings- egenskaper med kraftigt "monteringshugg". För användning inomhus.

### ANVÄNDINGSOMRÅDE

För limning av mjuka vinylmattor, med eller utan baksidesbeläggning. Linoleum och textilmattor med foam-baksida. OBS! För linoleum med jutebaksida rekommenderas Bostik Linotack.

### ARBETSBESKRIVNING

Följ i första hand mattillverkarens anvisningar. Nedanstående utgör endast kompletterande upplysningar för själva limningen. Förberedelser Underlaget skall vara rent, plant, fritt från damm, smuts och gammal färg. Eventuell avjämning bör ske med en vattenfast spackelmasa. Vid limning mot betongunderlag får fukthalten ej överstiga de angivna maxvärdena som anges i AMA Hus. Lim, beläggning och underlag bör ha en temperatur av minst +18°C. Luftfuktighet 30 - 70% relativ fuktighet. Våtlimning 1. Rör om limmet väl. 2. Sprid limmet på golvet med en tandad spackel. Limsträngens höjd bör vara 2-3 mm. 3. Lägg ned mattan direkt i det våta limmet eller om kraftigare omedelbart hugg önskas kan monteringsstiden utsträckas till ca 30-45 minuter. 4. Gnid fast mattan noggrant i limmet och pressa ut alla luftfickor. Häftlimning Limning på icke sugande underlag med täta beläggningar. 1. Applicera lim på underlaget med tandad limspackel (om beläggningen är mycket känslig för ojämnheter i underlaget bör fintandad spackel användas) 2. Låt limmet torka tills det ej "väter" fingret vid lätt beröring. Täta underlag: Väntetid ca 45 min, monteringsstid ca 80 min. 3. OBS! Vid häftlimning är det viktigt att beläggningen gnides fast mycket noggrant.

### MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



## TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Materialtyp	Enkellim för våt- och häftlimning.
Bindemedel	Polymerdispersioner med tillsatsmedel.
Lösningsmedel	Vatten.
Konsistens	Tixotrop
Färg	Vit.
.	Häftlimning: Fintandad spackel.
Arbetsförhållanden	Temp minst +18°C. Luftfuktighet 30 -70% RF.
Rengöringsmedel	Vatten innan limmet torkat. För verktyg och torkat lim:acetone. För fläckar: Bostik Lim- och Penseltvätt för att skona underlaget.
Densitet	1,27 ± 0,02. Kg/liter
Torrsubstans	71 ± 1 vikts%.
Limåtgång	Vanligen 4-6 m <sup>2</sup> /l. Se rekommenderad limmängd för resp material.
Brandfarlighet	Limmet är ej brandfarligt
Lagringsbeständighet	1 år vid +10 till +20°C. Skyddas mot frost.
Appliceringshjälpmedel	Våtlimning: Tandad spackel.
Egenskaper efter applicering	
Temperaturbeständighet	+75°C till +80°C efter 14 dagar gammal limfog.
Fuktbeständighet	Mycket god efter uttorkad limfog
Mjukgörarbeständighet	Mycket god.
Färg	Opak
Hållfasthetstillväxt	Vid limning av material där ena ytan är tät uppnås god hållfasthet inom något dygn. Vid limning av t ex PVC med polyesterfilt mot PVC-underlag erhålles sluthållfasthet mellan 4-7 dygn.

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00  
info.se@bostik.com

