



webertherm 260 EF-A sockelbruk

- Anpassat för Webers sockelsystem EF
- Fiberförstärkt
- M 10

Om produkten

Fabrikstillverkat torrbruk anpassat för socklar, baserat på cement med välgraderad dolomit och natursand som ballast, bruket är även fiberförstärkt.

Appliceringsmetod

- Appliceras för hand
- Sprutbar

Användningsområde

Används som putsbruk i Webers sockelsystem på ytor där extra hållfasthet och beständighet krävs, tex för puts som går ner under marknivån.

Typ av underlag

- Betong
- Lättbetong

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
- Max Lagringstid 12 månader
- Underlaget skall vara torrt, fast, rent och dammfritt.

Bra att veta

För att förhindra snabb uttorkning ska fasader och socklar alltid täckas in.
Skydda all puts från regn under utförande.
Återfyllning skall ske med rätt material, se AMA HUS.

Förbehandling

Underlaget skall vara torrt, fast, rent och dammfritt.

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3-4min eller i långsamtgående blandare 7-10min.
Alt genomströmningsblandare, Modul-K.
Blandat bruk bör användas inom två timmar eftersom binde-
medlet är cement baserat.

Produktspecifikation

Materialåtgång	20 kg/10mm/m²
Vattenbehov	Ca 4,5 Liter/ 20 kg säck
Bindemedel	Cement
Ballast	Natursand 2mm
Sammansättning	Bruksklass A
Fiberförstärkt	Ja
Lufthalt	Ca 20%
Lagring	Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats. Max 12 månader från tillverkningsdag.
Förpackning	20 kg säck 1000 kg storsäck

Användning

Therm 260 Sockelbruk EF-A påföres i två skikt, ca 8-10 mm total tjocklek.
Armeringsnätet styks in i det första skiktet, andra skiktet påföres normalt dagen efter.
Filtning utav andra skiktet utförs när bruket börjat att torka.

Efterbehandling

Putsskiktet bör efterfuktas.
Använd slang med finspridaremunstycke.

Observera

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.