



weberbase 131 lättbetongputs C

- Lågalkalisk
- pumpbar

Om produkten

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och lågalkalisk cement samt välgraderad dolomit och natursand som ballast 0-3 mm. Pumpbart.

Egenskaper

- Lågalkalisk
- Normaltorkande

Appliceringsmetod

- Pumpbar

Användningsområde

Avsett för grovputsning på fasader av lättbetong som grundats med weber base 105 vitgrund, ska alltid armeras.

Underlag

Används på lättbetongstommar som grundats med weber base 105 vitgrund.

Typ av underlag

- Block
- Tegel
- Lättbetong

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
- För stark för låghållfasthets lättbetong, under 2MPa tryckhållfasthet

Bra att veta

lättbetongen ska alltid grundas heltäckande med weber base 105 vitgrund, putsskiktet ska alltid armeras. kontrollera alltid så att tryckhållfastheten på lättbetongen överstiger 2MPa

Förbehandling

Nätning och grundning ska vara utfört. Före grovputsning ska väggen förfuktas, helst dagen innan. Vid torr väderlek upprepas vattningen strax före grovputsningen. Använd slang med finspridarmunstycke.

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4min eller i långsamgående blandare 7 - 10min.

Produktspecifikation

Materialåtgång	Ca 20 kg/m ² (10mm)
Rekommenderad skiktjocklek	10mm i varje påslag
Vattenbehov	Ca 3,5 L / 20 kg säck
Utbyte	Ca 12 L / 20 kg säck
Ballast	Krossad dolomit och sand 0 - 3mm
Sammansättning	KC 50/50/650
Förpackning	20 kg säck 1000 kg storsäck Löst i ficka

Användning

Bruket påförs tidigast dagen efter grundningen. Slå på med slev eller spruta med lämplig putsspruta, t ex Brukspump P 50 och sprutpistol med 18 mm munstycke. Komprimeras med skånska och dras av med rätkäpp. Om ytan ska avfärgas med putsfärg eller tunn ytputs är det viktigt att den utskurade grovputsen har en jämn struktur och är fri från sprickor. Putsning får inte ske då risk för frost föreligger, +5 C

Efterbehandling

Putsskiktet ska efterfuktas i minst 3 dygn efter påförandet. Använd slang med finspridarmunstycke.

Observera

Putsning får inte ske då risk för frost föreligger +5 C

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Återvinning

På seweber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produkt-specifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.