

## Hydrauliskt Kalkbruk

Pumpbart kalkbruk för grovputsning och lagning ovan mark på underlag av murverk samt kalkputs. Används företrädesvis vid renovering av äldre byggnader.

### Arbetsanvisning

Blandning:

Blandas maskinellt cirka 10 minuter i en långsamgående blandare. Använd cirka 5,5 liter rent kranvatten per säck (25 kg).

Användningsråd:

Underlaget ska förvattnas. Eftervattna det hårdnande putsskiktet för ökad hållfasthet. Samma vattenmängd och blandningstid ska alltid användas. Skydda alltid ytan mot regn. Under varma förhållanden ska putsen skyddas mot direkt exponering av sol. Eftersträva en jämn temperatur över 15 °C under härdningstiden. Vid användning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas, det vill säga isolering, snöskydd och uppvärmning av blandningsvatten med mera.

### Teknisk data

|                   |   |
|-------------------|---|
| Bindemedel        | Naturligt hydraulisk kalk NHL3,5 och Släckt murkalk |
| Ballast           | Natursand 0–3 mm                                    |
| Frostbeständighet | God   |
| Bearbetningsbar   | Ca 2 h  |
| Rek. skiktjocklek | 10–12 mm  |
| Åtgång            | Ca 18 kg/m <sup>2</sup> vid 10 mm putsskikt         |

### Förpackning

Produkten levereras i 25 kg säck och 1000 kg storsäck samt 10-tons behållare.

### Lagring

25 kg säckar ska användas inom 24 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning. Storsäckar som förvaras torrt och täckt ska användas inom 6 månader från tillverkningsdatumet.

*Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se).*