



MINI SEAL 830

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Transparent fogmassa/spackel. Petsäker och övermålningsbar.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

För tätning av fogar och sprickor i trä, betong, sten, gipsplattor etc inom- och utomhus. Om fogmassan användes utomhus får fogen ej utsättas för regn innan den torkat. Ej avsedd för fogar som regelbundet utsättes för vatten. Om massan utsättes för direkt solljus kan en viss gulning ske. Kan användas för fogbredd upp till 10 mm. Yttorr efter ca 30 minuter och genomtorkad efter ca 24 timmar.

ARBETSBESKRIVNING

1. Se till att ytorna är torra och rena. Vid starkt porösa material förstärks ytan med 1 del massa blandad med 2 delar vatten. Fogbredden bör vara högst 10 mm och fogdjupet bör vara hälften av bredden. 2. Skär av tubspetsen och sätt på munstycket. Skär av den i 45° vinkel till önskad diameter. Placera patronen i en fogspruta. Tryck ut massan direkt i fogen så att denna utfylls väl. Släta till fogendirekt efter applicering med spackel eller svamp, då torkningen går snabbt.


MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning ej klassa som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Materialtyp	Akryldispersion
Konsistens	Smidig massa
Härdsystem -/sätt	Avdunstning av vatten
Torrhalt	Ca 60%
Arbetstemperatur	Över + 5°C
Lösningsmedel	Vatten
Brandfarlighet	Nej
Frostkänslighet	Ja
Lagring	2 år i obruten förpackning vid +10 till 20
Färg	Vit - transparent efter torkning
Egenskaper efter applicering	
Klibbfri yta	Efter 30 min inomhus vid +20°C
Torkning	Ca 1 dygn vid +23°C, fogdjup 1-3 mm på trä. Fogmassans torktid från vitt utseende till glasklart är mycket beroende av fogens djup, fuktighet och temperatur.
Rörelseupptagning	±10% av ursprunglig fogbredd.
Temperaturbeständighet	-30°C till +70°C
Åldringsbeständighet	Mycket god mot ozon och UV-ljus
Övermålningsbar	Ja, med plast- och alkydfärg

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

