

H750

SEAL'N'BOND PREMIUM UNIVERSAL FOG OCH LIMMASSA

TEKNISKT DATABLAD

FÖRDELAR

- Miljöklassad och ftalatfritt
- Universallim och -tättningsmedel
- Utan fläckar/skador kan användas på natursten
- Fritt från lösningsmedel och isocyanater
- Perfekt vidhäftning utan primer på de flesta underlag
- Permanent elastiskt
- Livsmedelssäkert

PRODUKTBESKRIVNING

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM är ett professionellt, fläckfritt universallim och tättningsmedel med hög hållfasthet.

ANVÄNDNING

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM är särskilt gjord för att skapa hållbara och elastiska fogar i flertalet byggda miljöer som kök, badrum, duschar och industriella miljöer med varierande underlag och stora krav på säkerhet.

BRUKSANVISNING

Fogar med rätt storlek kan absorbera de kringliggande byggmaterialens rörelser. Fogens djup måste ha rätt storlek i förhållande till fogens bredd. Som regel bör förhållandet mellan fogens bredd och djup vara 1:1 vid en bredd på upp till 10mm, och minst 5mm i djup eller bredd. För fogar som är bredare än 10mm bör djupet vara lika med bredden delat med 3 plus 6mm.



TEKNISKA DATA

Vid 100% töjning	DIN 53504 S2	2,00 N/mm ²
Användningstemperatur		+5°C till +40°C
Bas		Hybrid
Härdningstid	@ +23 °C/50 % relativ luftfuktighet	3 mm/24 h
Densitet	ISO 1183-1	1,50 g/ml
Brottöjning	DIN 53505/ ISO 868	250 %
Flöde	ISO 7390	< 2 mm
Shore A-hårdhet	DIN 53505 / ISO 868	58
Skinnbildning	DBTM 10,00	10 minuter @ +23 °C/50 % relativ luftfuktighet
Temperaturmotstånd		-40°C till +120°C
Draghållfasthet	DIN 53504 S2	3,20 N/mm ²

Dessa värden motsvarar typiska egenskaper och kan variera med +/-3 %

BEGRÄNSNINGAR

- Ej lämpligt för underlag av PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mjuka plaster, neopren och bitumen.
- Ej lämplig att användas tillsammans med klorider (simbassänger)

FÖRBEREDELSE OCH YTBEHANDLING

Användningstemperatur + 5°C till + 40°C (beroendes på omgivning och underlag). Underlaget måste vara fast, rent och fritt från damm och fett. Rengör underlaget med rengöringsmedel. **Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM** har perfekt vidhäftningsförmåga utan primer på de flesta icke-porösa underlag. Porösa underlag måste förbehandlas med **Bostik T300 UNIVERSAL PRIMER**. Testa alltid vidhäftningsförmågan innan du använder limmet. Använd efterbehandlingsmedel för att släta ut fogen.

ÖVERMÅLNING

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM kan målas över med alkydfärger och vattenbaserade färger. Vi rekommenderar att du testat att tätningsmassan är kompatibel med färgen innan du använder den. Om **Bostik H750 SEAL'N' BOND PREMIUM** ska målas över (vilket inte är ett måste) rekommenderar vi att du slipar ner tätningsmedlet och fogytorna med en slipduk innan du målar. För bästa resultat rekommenderar vi att du väntar några dagar med att måla över.

RENGÖRING

Alla verktyg bör rengöras med vatten efter att de har använts. Du kan tvätta händerna med **Bostik T150 CLEANING WIPES** och/eller tvål och vatten. Härdat material kan endast avlägsnas med mekanisk kraft.

HÅLLBARHET

Om den öppnade originalförpackningen förvaras torrt i + 5°C till + 25°C är hållbarhetstiden upp till 18 månader från tillverkningsdatumet.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Alla användare måste läsa och förstå säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Säkerhetsdatabladet kan fås på begäran och finns tillgängligt på tillverkarens webbsida.

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kännedom och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.com

CERTIFIERINGAR

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
- EN 15651-2: G 20HM
- EC1 Plus
- ISEGA, Livsmedelsgodkänd.

BOSTIK SMART HJÄLP

Digital smart hjälp
[Bostik.com/](https://www.bostik.com/)

Smart hjälp
+46 (0) 42 19 50 00

