



# KONTAKTLIM 31

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

### BESKRIVNING AV PRODUKT

Vattenbaserat, tixotrop kontaktlim på syntetgummibas. Limmet är ej brandfarligt och ej heller klassat som hälsofarligt.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kan användas till många olika materialtyper som t ex golv- och väggmattor i PVC, kork och laminat. Vidare till cellplast, läder, textil, papp, trä, metall, betong etc. Underlagen kan vara täta eller sugande.

### ARBETSBESKRIVNING


Många materialtillverkare föreskriver i detalj hur deras material skall förbehandlas före limning. Följ noggrant dessa föreskrifter. Nedanstående utgör endast anvisningar för själva limningen. Förberedelser Underlaget skall vara rent, fritt från damm och smuts. Ev avjämning bör ske med en vattenfast spackelmassa. Vid limning mot betongunderlag får fukthalten ej överstiga de angivna maxvärdena som anges i Hus AMA 83. Lim, beläggning och underlag bör ha en temperatur av minst +18°C. 1. Sprid lim på båda ytorna. Det är viktigt att limmet appliceras jämnt för att undvika långa torktider. 2. Låt limmet torka tills vattnet avgått från hela ytan och ej väter vid beröring. Torktid vid rumstemperatur ca 45-60 minuter. Tiden kan reduceras genom ventilation i kombination med svag värme. OBS! Skydda limfilmen från damm under torktiden. 3. Lägg samman limytorna och tryck fast mycket noga. Se till att delarna kommer rätt från början då limmet "hugger" direkt. Monteringstid några timmar upp till 1 dygn beroende på materialens temperatur och luftfuktighet.

### MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se varuinformationsblad.

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00  
[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



## TEKNISK DATA

| Egenskaper före applicering  |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Limtyp                       | Kontaktlim                                                              |
| Bindemedel                   | Dispersion av syntetgummi och hartser                                   |
| Lösningsmedel                | Vatten                                                                  |
| Konsistens                   | Tixotrop                                                                |
| Färg                         | Vit                                                                     |
| Rengöring                    | Vatten för ej torkat lim och Bostik Lim- och Penseltvätt för torkat lim |
| Lagring                      | 2 år vid +10 till +20°C i obruten förpackning                           |
| Appliceringshjälpmedel       | Roller, fintandad spackel eller pensel                                  |
| Densitet                     | 1,08                                                                    |
| Torrhalt                     | 53 ± 1 vikts%                                                           |
| Limåtgång                    | Beroende på limytorna, vanligen 5-7 m2 per liter                        |
| Förtunningsmedel             | Vatten. Limmet bör ej förtunnas.                                        |
| Brandfarlig                  | Nej                                                                     |
| Flampunkt                    | -                                                                       |
| Egenskaper efter applicering |                                                                         |
| Temperaturbeständighet       | Upp till +80°C                                                          |
| Fuktbeständighet             | God □ Kan påverkas av alkalisk fukt                                     |
| Mjukgörarbeständighet        | God. Materialtest rekommenderas                                         |
| Färg                         | Halvtransparent i tunna skikt                                           |
| Hållfasthetstillväxt         | Full hållfasthet normalt inom 7 dygn                                    |
| Avdragshållfasthet           | ca 80-120 N/cm2 beroende på materialet                                  |

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

