

TEKNISK DATA

Bindemedel	Specialcement
Ballast	Natursand, max 0,5 mm
Färg	Grå
Monteringstid	ca 20 minuter vid +18°C
Användningstid	Blandad ca 3 timmar vid +18°C
Lagringstid	ca 12 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning
Hantering av avfall	Hanteras som industriavfall. Vid större mängder eller kassation av ej tömda förpackningar, rådgör med det lokala avfallsbolaget. Tömda förpackningar är återvinningsbara.
Fogbar efter	Golv: ca 24 timmar
.	Vägg: ca 12 timmar
Gångbar efter	ca 24 timmar om temperaturen under torktiden är minst +18°C
Arbetstemperatur	Minst +5° i både platta och underlag
Åtgång	1,8 - 4,5 kg pulver/m ² beroende på underlag och platta
Rengöring av verktyg	Omedelbart med vatten
Egenskaper efter applicering	
Vidhäftning	0,5 - 1 MPa på betongunderlag

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

