



NON WOVEN

PRODUKTDATABLAD

Version: 2017-03-27

BESKRIVNING AV PRODUKT

Non Woven är ett special lim för tapeter i torra utrymmen

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Non Woven är ett speciallim för uppsättning av dimensionsstabila tapeter med s k non-woven baksida i torra lokaler. Underlaget kan vara sugande som gips-, spån- och boardskivor, betong eller puts eller täta målade underlag. Limmet kan appliceras på vägg eller tapetens baksida. OBS! Limmet får inte användas för material som skall målas.

ARBETSBESKRIVNING


Förbehandling: Gips-, spån- och boardskivor: Spackla skivskarvar och skruvhål, slipa och förlimma de spacklade ytorna. Betong eller puts: Spackla, slipa och förlimma. Papperstapeter: Ta bort löst sittande tapeter och skär upp i hörnen. Hål, skarvar och ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Pappersburen vinyltapet: Lossa och riv bort ytskiktet. För övrigt samma som för papperstapeter. Målade underlag: Slipa och tvätta med målartvätt och skölj med vatten. Ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Grundmålade ytor slipas. Förlimning: Non Woven spädd med 1 del vatten. Uppsättning: Applicera Non Woven på väggen med roller, cirka 2-3 våders bredd eller med tapetklistringsmaskin i ett jämnt skikt på tapetens baksida. OBS! Det är viktigt att rätt limmängd används, det finns risk för skarvkrympning och blåsor. Släta ut tapeten från mitten med hjälp av en mjuk plastspackel. Pressa ut luften mot kanterna. Viktigt att alla luftblåsor pressas ut. Torka av överskottsklister med blöt svamp (gnugga ej). Följ materialtillverkarens anvisning

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller miljöfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatabla

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Limtyp	Enkellim
Bindemedel	Polymerförstärkt stärkelse-baserat lim
Lösningsmedel	Vatten
Konsistens	Tixotrop
Färg	Vit
Appliceringshjälpmedel	Roller eller tapetmaskin
Arbetstemperatur	Ej under + 18°C
Rengöringsmedel	Verktyg rengörs med ljummet vatten. Limfläckar avlägsnas med en fuktig svamp innan limmet torkat.
Densitet	1,05 g/cm ³
Torrhalt	20% ± 2 vikts %
Limåtgång	5-6m ² /liter beroende på material och applicerings
Förtunningsmedel	Vatten. Limmet bör ej förtunnas
Barndfarlig	Nej
Lagring	12 månader vid + 10 till 20 °C i obruten förpackning

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

