

Eldfast bruk

Hydrauliskt torrbruk som tål höga temperaturer, upp till 1000 grader. Eldfast Bruk används för fogning av keramiska skorstensinnerrör, stosar och sotningsluckor, samt eldfast tegel i öppna spisar, kaminer, pannor och kakelugnar.

Arbetsanvisning

Förarbete:

Rengör underlaget noga. Sugande underlag förvattnas men vid applicering av bruket ska inget synligt vatten förekomma.

Blandning:

Blandas cirka 4 minuter med bormaskin och visp tills massan är genomarbetad. Mindre mängder kan blandas för hand. Använd 1,0–1,2 liter rent kranvatten per säck (4,5 kg). Samma vattenmängd och blandningstid ska alltid användas. Bruk som har börjat att härda får inte blandas ut med mer vatten.

Applicering:

Applicera inte bruket vid lägre temperatur än 5 °C. Fogtjockleken bör inte överstiga 5 mm.

Användningsråd:

Utsätt inte murverket för eldning förrän efter en vecka. Eldfast Bruk är inte lämpligt som ersättningsbruk där eldfast lera föreskrivs.

Teknisk data

Bearbetningsbar vid 20 °C	Ca 1 h
Börjar hårdna efter	Ca 1–2 h
Rek. skiktjocklek	Ca 2–5 mm
Åtgång	Ca 10 kg/m ² eldfast tegel

Förpackning

Produkten levereras i 4,5 kg säck.

Lagring

Används inom 24 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

FINJA