

PRODUKTDATABLAD

PUTS- OCH MURBRUK C

OM PRODUKTEN

Puts och murbruk C (CS II) för handapplicering. Baserat på kalk, cement och natursand som ballast (0-3 mm). Bruket är ej pumpbart.

- > För handapplicering

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Bruket är ett kombinationsbruk för mur- och putsningsarbeten ovan mark, samt invändig putsning. Ultipro Puts och Murbruk C är lämpligt för murning och putsning av skorstenar. Bruket är ej lämpligt på lättbetong.

UNDERLAG

Underlag som tegel, betong, lättklinker/LECA ska grundas med grundningsbruk avsett för puts och lämpligt för aktuellt underlag samt tidigare KC putsade underlag. Vid murning används torra och jämnt sugande murstenar/block.

TYP AV UNDERLAG

- > Mineraliskt underlag
- > Tegel
- > Puts

BEGRÄNSNINGAR

- > Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

BRA ATT VETA

Blandat bruk måste användas inom två timmar. För att förhindra snabb uttorkning ska alla ytor förfuktas och fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

FÖRBEHANDLING

Förvattna innan grovputsningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke. Vid putsningsarbeten ska underlaget tunngrundas med lämpligt grundningsbruk avsett för puts och lämpligt för aktuellt underlag.

BLANDNING

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamtgående blandare 7 - 10 min. 20 kg ger ca 13 lit bruk.

ANVÄNDNING

Mura med fyllda fogar, var extra noga med stötfogarna. Stryk och/ eller borsta fogarna när bruket är relativt torrt. Vid putsning slås bruket på med slev till ca 10 mm per påslag. Drag av med rätkäpp och komprimeras med skånska. Putsen brädrivs/skuras till önskad struktur.

EFTERBEHANDLING

Skydda murverket mot nederbörd de första dygnet. Puts-skiktet ska hållas fuktigt i minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.



Produktspecifikation	
Materialåtgång	Vid putsning 20 kg/m ² (10 mm) Vid murning tegel 70 kg/m ²
Rekommenderad skiktjocklek	Ca 10 mm per påslag mm
Vattenbehov	Ca 3,2-3,5 lit per säck
Bindemedel	Kalk och cement
Ballast	Natursand 0 - 3 mm
Sammansättning	50/50/650
Förpackning	20 kg plastsäck

OBSERVERA

Putsning och murning får inte ske då risk för temperatur under +5°C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

ÅTERVINNING

På optimera.se finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Optimera Svenska AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Optimera Svenska ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Art nr.	Benämning	Vikt / säck	Vikt / pall	Antal / pall	Lagring
7377988	Puts och murbruk C	20 kg	960 kg	48 säckar	18 mån obruten frp