




ARDEX K 5

Finkorningt snabbfinspackel

- För snabba lagningar
- Beläggningsbar efter 30 min
- Primning ej nödvändig
- ARDURAPIDEFFEKT
- EC-1 klassad, bidrar till en sund inomhusmiljö



Användningsområde

ARDEX K 5 är ett snabbfinspackel för golv, vägg, tak. För reparationer, upprättning och finspackling av håligheter och ojämnheter i underlaget före mattläggning i till exempel bostäder. Endast för användning inomhus.

Egenskaper

ARDEX K 5 har ARDURAPIDEFFEKT, dvs. den härdar snabbt och binder allt blandningsvatten. ARDEX K 5 är gångbar och beläggningsbar efter ca 30 minuter.

Underlaget

ARDEX K 5 kan användas på slipsatser, betong, anhydrit, keramiska plattor, klinker, golvgipsskiva och på spånskiva. Underlaget ska vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget ska alltid avlägsnas. Vid täta beläggningar ska även underkonstruktionen vara uttorkad max 85% RF.

Blandning

Blandningsförhållande: 1,65 liter vatten till 5 kg ARDEX K 5. Blanda alltid i ett rent kärl med rent, kallt vatten under kraftig omrörning till en klumpfri massa. Det färdigblandade spacklets konsistens ska vara pastaliknande och utan klumpar.

Arbetsätt

ARDEX K 5 läggs inomhus vid temperaturer över 5°C. ARDEX K 5 kan belastas och beläggas med en tät beläggning efter ca 30 minuter vid 20°C. Limning av parkett kan utföras tidigast efter 24 timmar.

Vid lagningar kan ARDEX K 5 läggas i obegränsad skiktjocklek. ARDEX K 5 kan också spacklas på större ytor i skiktjocklekar upp till 4 mm.

Observera

ARDEX K 5 kan inte användas utomhus eller i ständigt fuktbelastade utrymmen.

Undvik alltför snabb uttorkning som kan uppstå som en följd av till exempel drag, solbestrålning eller användning av byggtork.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

Tekniska data

Blandningsförhållande:	1,65 liter vatten till 5 kg pulver
Volymdelar:	1 del vatten till 3,5 delar pulver
Densitet:	0,86 kg/liter
Densitet blandad:	ca 1,5 kg/liter
Förbrukning:	ca 1,2 kg/m ² /mm Innehållet i en 5 kg förpackning räcker till ca 4,4 m ² vid 1 mm lagtjocklek
Bearbetningstid:	ca 5 minuter (20°C)
Gångbar:	ca 30 minuter (20°C)
Beläggningsklar:	ca 30 minuter (20°C)
Förpackning:	2 x 5 kg säckar i en hink
Lagring:	Förvaras torrt. 12 mån i oöppnad förpackning
Artikelnummer:	31716
GTIN-nummer:	5703193052102



ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany

13

52121

EN 13813:2002

ARDEX K 5

Cementitious screed for internal use
EN 13813:CT-C20-F7; Polymer-modified

Reaction to fire:	E
Release of corrosive substances:	CT
Water permeability:	NPD
Water vapour permeability:	NPD
Compressive strength:	C20
Flexural strength:	F7
Wear resistance according to Böhme:	NPD
Sound insulation:	NPD
Sound absorption:	NPD
Thermal resistance:	NPD
Chemical resistance:	NPD