

Isotekk 5500 Remsa

Exponerad tätskiktsmatta av SBS modifierad bitumen

Beskrivning :

Isola Isotekk 5500 Remsa finns i dim. 0,5 m (halvrulle) och i 0,33 m. Produkten har en kombistomme av polyester och glasfiber som är belagd med SBS modifierad bitumen på båda sidor. Ovansidan har en skyddsbeläggning av krossat skiffer och undersidan har en lättsmält polypropenfolie. Tätskiktssklass TKY-A/B-0234 Uppfyller brandklass BROOF (t2) enligt EN 1187 på alla underlag utom EPS/XPS. Isotekk 5500 Remsa svarar till kraven enligt AMA Hus JSE.1. Isotekk 5500 Remsa kan även levereras i andra färger vid stora projekt.

Användningsområde :

Isola Isotekk 5500 Remsa används både till horisontella och vertikala ytor. Vanligt förekommande för anslutningar till fotplåt,nock, kappor och intäckningar av sargar, stora genomföringar som takljuskupoler, takluckor mm.

Lagring :

Isola Isotekk 5500 Remsa ska lastas och lagras stående. Pallar ska inte staplas på varandra

Godkännande och garantier



Montering :

Isola Isotekk 5500 Remsa monteras normalt lika som tätskiktsmattan. Montering ska utföras enligt vår monteringsanvisning samt anvisningar i AMA Hus. Kappor och uppdragningar mot väggar, krön, sargar mm ska svetsas och fästas in mekaniskt i ovankant. Se egen monteringsanvisning på www.isola.se

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se



Isotekk 5500 Remsa

Produktdata	Värde	Beteckning
Tjocklek	4,2	mm

Varunummer	Bredd
521533	330 mm
521550	500 mm
521555	500 m/skarvkant mm

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Brandsäkerhet enligt EN 13501-5	-	-	Froof*
Vattentätet	-	-	Godkänd
Draghållfasthet, längdriktning	-	N/50 mm	800±20%
Draghållfasthet, tvärriktning	-	N/50 mm	800±20%
Brottöjning MD	-	%	40±10%
Brottöjning CMD	-	%	45±10%
Rivstyrka, längdriktning	-	N	550±20%
Rivstyrka, tvärriktning	-	N	550±20%
Flexibilitet	-	°C	-20
Flödesmotstånd vid höjd temperatur	-	mm at 90 °C	0
Farliga ämnen	-	-	Inga

