

Cuprinol[®]

It's all wood needs

Cuprinol Täcklasyr

Mars 2020

Produktbeskrivning

Cuprinol Täcklasyr är en kombination av alkydolja och akrylat. Den skall användas till täckmålning/täcklasering av utvändigt trä. Samtidigt som den framhäver träs struktur har den en mycket hög täckförmåga och kulörbeständighet. Cuprinol Täcklasyr ger ett effektivt skydd mot sprickbildning och fuktupptagning.

Behandling

Nymålning

1. Impregnera med Cuprinol Grundolja på hela konstruktionen, var framför allt noga med ändträ och utsatta delar.
2. Grundmåla hela ytan med Cuprinol Trägrund V
3. Färdigmåla 2 gånger med Cuprinol Täcklasur

Ommålning

1. Ytan tvättas med Cuprinol Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med avsedd rengöringsprodukt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä. Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot).
3. Trärena ytor impregneras först med Cuprinol Grundolja . Pågrunda därefter med Cuprinol Trägrund V.
4. Färdigmåla 2 gånger med Cuprinol Täcklasyr.

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt i solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 2 timmar efter arbetets slutförande.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus**Bindemedelstyp:** Akryl/Alkyd**Glans:** Halvmatt**Torktid 23°C 50% RF:** 1 timmar**Övermålningsbar 23°C 50% RF:** 4 timmar**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max +25°C**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)**Förtunning:** vatten**Verktyg:** Pensel roller spruta**Färgåtgång:** Nymålning 4-6m²/l**Färgåtgång:** Ommålning 6-8m²/l**Förpackning:** 1, 2,5 och 10 liter**Baser:** BW, BM, BC, 234 RED, 237 BLACK**Rengöring:** Såpvatten**Förvaras:** Frostfritt

Denna deklaration gäller vit kulör.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today och Cuprinol är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009