



BOSTIK

S730

SILICONE GLASS & WETROOM

ÄTTIKSHÄRDANDE SILIKONFOGMASSA FÖR BADRUM OCH GLASTÄTNING

2024-11-04

TEKNISKT DATABLAD

FÖRDELAR

- Utmärkt motståndskraft mot UV-strålning, vatten och väder
- Perfekt vidhäftning till glas, målat trä, keramik etc
- Mycket mögelresistent
- Enkel att applicera
- Färgfast, gulnar inte i mörka utrymmen
- EC1 Plus certifierad
- Snabb skinnbildning

PRODUKTBESKRIVNING

Bostik S730 Silicone Glass & Wetroom är en ättikshärdande (acetoxi) silikonfogmassa för sanitära fogar och glastätning, som härdar under påverkan av fukt och skapar en hållbar elastisk fog.

ANVÄNDNING

Bostik S730 Silicone Glass & Wetroom är speciellt utvecklad för hållbara elastiska fogar i badrum, duschar, våtrumsmatta, fönstertätning, samt industriella tillämpningar.

BRUKSANVISNING

Fogar med rätt storlek kan absorbera de kringliggande byggmaterialens rörelser. Fogens djup måste ha rätt storlek i förhållande till fogens bredd. Som regel bör förhållandet mellan fogens bredd och djup vara 1:1 vid en bredd på upp till 10 mm, med en djup eller bredd på minst 5 mm. För fogar som är bredare än 10 mm bör djupet vara lika med bredden delat med 3 plus 6 mm.



TEKNISKA DATA

100 % modulus	DIN 53504 S2	0,27 N/mm ²
Appliceringstakt	@ Ø3 mm/6,3 bar	125 g/min
Appliceringstemperatur		+5°C till +40°C
Bas		Acetoxi Silikon
Härdningstid	@ +23°C/50% RH	2 mm/24h
Densitet	ISO 1183-1	1,02 g/ml
Brottöjning	DIN 53505/ ISO 868	650%
Flöde	ISO 7390	< 2 mm
Köldtålighet vid transport		Ned till - 15°C
Foggrörelse		20%
Shore A-hårdhet	DIN 53505 / ISO 868	21
Skinnbildning	DBTM 10.00	5-6 minuter @ +23°C/50% RH
Temperaturmotstånd		-40°C till +180°C
Draghållfasthet	DIN 53504 S2	1,80 N/mm ²

Dessa värden motsvarar typiska egenskaper och kan variera med +/- 3 %

BEGRÄNSNINGAR

- Ej lämpligt för underlag av PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mjuka plaster, neopren och bitumen
- Ej lämplig för underlag som betong, marmor, koppar och rostfritt stål

FÖRBEREDELSE OCH YTBEHANDLING

Användningstemperatur +5 °C till +40 °C (beroende på omgivning och underlag). Underlaget måste vara fast, rent och fritt från damm och fett. Rengör underlaget. **Bostik S730 Silicone Glass & Wetroom** har perfekt vidhäftningsförmåga utan primer på de flesta icke-porösa underlag. Porösa underlag måste förbehandlas med **Bostik PRIMER 5075**.

Testa alltid vidhäftningsförmågan innan du använder limmet. Använd **Bostik T500 FINISHING SOAP** för att släta ut fogen.

ÖVERMÅLNING

Bostik S730 Silicone Glass & Wetroom är inte övermålningsbar. Vi rekommenderar att du täcker kanterna på fogen med maskeringstejp för att förhindra att ytor som behöver målas smutsas ned av silikon.

RENGÖRING

Alla verktyg bör rengöras med vatten efter att de har använts eller **Bostik CLEANING WIPES**. Du kan tvätta händerna med och/eller tvål och vatten. Härdat material kan endast avlägsnas med mekanisk kraft.

HÅLLBARHET

Oöppnad förpackning + 5°C and + 25°C, lagringstid är 24 månader från produktionsdatum, förvaras torrt.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Alla användare måste läsa och förstå säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Säkerhetsdatabladet kan fås på begäran och finns tillgängligt på Bostik hemsida.

CERTIFIERINGAR

- Emicode EC1 Plus
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20LM
- EN 15651-2: G-CC 20LM
- EN 15651-3: S XS1



FOG &
BRANDSKYDDS
FÖRETAGEN

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kunskap och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.com

BOSTIK SMART HJÄLP

Digital smart hjälp
www.bostik.se

Smart hjälp
+46 (0) 42 19 50 00

