

weber wall plaster rapid



- Snabbhärdande
- Går att lägga tjockt

OM PRODUKTEN

Snabbhärdande tixotrop veggglagningsbruk för mineraliska underlag baserat på specialcement, mineralisk filler och tillsatsmedel.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För veggglagning och grovspackling på mineraliska underlag inomhus i skickttjocklekar från 2 - 100 mm.

BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

FÖRBEREDELSE

Omgivande temperatur bör ej understiga +5°C. Sträva efter normal rumstemperatur.

BLANDNING

wall plaster rapid blandas med ca 4 liter vatten per säck (15 kg). Vattenhalten kan justeras några procent upp eller ner beroende på önskad konsistens. Blandning sker under 2-4 minuter med bruksvisp eller motsvarande tills att en klumpfri homogen massa har erhållits.

TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	1,3 kg/m ² /mm
Kornstorlek	0-0,5 mm
Minsta skickttjocklek	2 mm
Maximal skickttjocklek	100 mm
Vattenbehov	Ca 4 L/15 kg
Blandningstid	2-4 min
Appliceringsstemperatur	+5-30°C
Användningstid	Ca 45 min vid 20°C/50% RF
Torktid	1-3 dygn beroende på omgivande temperatur
Bindemedel	Specialcement
Ballast	Natursand
Vidhäftningsstyrka 28 dygn	0,5 MPa
Tryckhållfasthet 28 dygn	4,0 MPa
Krympning	0,5 promille (1 dygn)
Volymvikt för torrt material	1300 kg/m ³
Lagring	Torrt och frostfritt.
Lagringstid	12 månader.

ANVÄNDNING

Applitera wall plaster rapid med stålspackel eller motsvarande verktyg. Vid rumstemperatur är färdigblandad massa arbetsbar i ca 45 minuter. Applicerad massa som börjat härda kan med lätthet formas och skäras.

OBSERVERA

Vid låga temperaturer förlängs härdnings- och torktiden avsevärt. Vidtag om möjligt vinteråtgärder i form av uppvärmning av massan och underlaget.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall	GTIN
5200858105	weber wall plaster rapid, 15 kg säck	15 kg	BAG	40	7391479739038