

UNDERLAGSDUK YEP 550

UNDERLAGSDUK MED DUBBEL KLISTERKANT

ver:1710-1 (sid 1/2)

Produktbeskrivning

ULTIPRO underlagsduk YEP 550 är uppbyggd av en polyesterstomme, impregnerad och belagd med asfalt. Ovan- och undersidan är belagd med en filt av polypropen som gör den stark och smidig samt mera halksäker.

Användning

Som täckning under både betong-, tegelpannor och plåt samt ytpapp (kan då användas ned till 6 graders taklutning - under förutsättning att det aktuella ovanliggande ytmaterialet är avsedd för denna taklutning).

Dold infästning skall användas. ULTIPRO underlagsduk YEP 550 kan ligga utan primärtäckning på taket i 2 månader under normala väderförhållanden. Yttäckning bör dock utföras snarast möjligt.

Montering

Undertaket (råsponten) skall vara jämn, torr och ren innan underlagsduken rullas ut. Vid montering i lägre temperaturer än +5 °C skall rullarna förvaras i varmlager 1 dygn före användning. ULTIPRO underlagsduk YEP 550 skall efter takets färdigställande vara helt täckt. Utrymmet under undertaket, och över isoleringen, skall vara ventilerad med traditionell luftspalt. Produkten rullas ut tvärs takfallets lutning med start vid takfot och med nästa våd överlappad uppåt. Montering skall utföras enligt aktuell AMA Hus JSC.61.

Lagring

Transporteras och lagras stående. Vid temperatur lägre än +5°C förvaras ULTIPRO underlagsduk YEP 550 minst ett dygn i uppvärmt utrymme före utläggning. Rullarna tas ut från varmlagret efterhand som de skall användas. Max lagringshöjd: 2 pallar.



17
EN 13859-1

DoP: SE_SG11B5_5.CP4I2E_1091
Flexible sheets for waterproofing:
underlays for discontinuous roofing.

Produktdata

Artikelnummer	Benämning	Storlek	Skarvbredd	Vikt/rulle	Rullar/pall
7275049	UNDERLAGSDUK YEP 550	1 m x 25 m	100 mm	13,75 kg	22

UNDERLAGSDUK YEP 550

ver.1710-1 (sid 2/2)

UNDERLAGSDUK MED DUBBEL KLISTERKANT
Produktegenskaper

Egenskaper	Data
Ytbeläggning	Polypropenväv över/undersida
Ytvikt	550 g/m ²
Brandmotstånd	Klass F
Vattentäthet	W1
Draghållfasthet:	
- Längdriktning (N/50 mm)	485 ± 20 %
- Tvärriktning (N/50 mm)	340 ± 20 %
Brottöjning:	
- Längdriktning (%)	33± 20 %
- Tvärriktning (%)	38± 20 %
Rivstyrka:	
- Längdriktning (N)	≥100
- Tvärriktning (N)	≥100
Köldflexibilitet (°C)	-20
Beständighet::	
- Vattentäthet	NPD*
- Draghållfasthet (N/50 mm)	NPD*
- Brottöjning (%)	NPD*
Farliga ämnen (Notat 1 & 2)	Inga

*NPD - Ej deklarerad

Not 1: CPR REACH art. 57, 59

Not 2: Produkten innehåller inte nanoprodukter, asbest eller komponenter av tjära.