

UNDERLAGSPAPP YAP 2200

UNDERLAGSPAPP MED KLISTERKANT

ver.2003 (sid 1/2)

Produktbeskrivning

ULTIPRO underlagspapp YAP 2200 består av en polyesterstomme belagd med bitumen. Ytan är belagd med sand på ovan- och undersidan. Produkten har klisterkant försedd med påmonterad folietejp som ska dras av vid montering.

Användning

Vattenavledande skikt av byggpapp på fast underlag av trätak (råspont, plywood etc) enligt gällande AMA Hus. Produkten kan användas under betong-, tegelpannor och plåt från 14° taklutning och uppåt.

Montering

Underlagstäckning som läggs i fallriktningen, där huvudtäckningen inte monteras omgående, skall det påföras godkänt skarvhjälpmedel (t.ex. skarvklister för takpapp) i skarvarna. Rekommenderad pappspik: 2,8 x 20 mm, varmförzinkad. Vid montering på gammal täckning: 2,8 x 35 mm. På tak med läktkonstruktion, takpannor och plåttak, skall ströläkt monteras i samband med underlagstäckningen för att säkra mot vindlaster. Yttäckning skall läggas inom 3 månader. Montering skall utföras enligt aktuell AMA Hus. Se egen monteringsanvisning för mer information.

Lagring

Lastas och lagras stående. Vid temperatur lägre än +5°C förvaras ULTIPRO underlagspapp YAP 2200 minst ett dygn i uppvärmt utrymme före utläggningen. Rullar tas ut från varmlagret efterhand som de skall användas. Max lagringshöjd: 2 pallar.



1071
17

EN 13859-1

DoP: SE_SG11B5_5.CP4I2E_1070
Flexible sheets for waterproofing:
underlays for discontinuous roofing.

Produktdata

Artikelnummer	Benämning	Storlek	Skarvbredd	Vikt/rulle	Rullar/pall
7274912	UNDERLAGSPAPP YAP 2200	1 m x 10,5 m	80 mm	24 kg	36

UNDERLAGSPAPP YAP 2200

UNDERLAGSPAPP MED KLISTERKANT

ver.1710-1 (sid 2/2)

Produktegenskaper

Egenskaper	Data
Ytbeläggning	Polyesterstomme belagd med bitumen
Ytvikt	2200 g/m ²
Brandmotstånd	Klass F
Vattentäthet	W1
Draghållfasthet:	
- Längdriktning (N/50 mm)	730 ± 130
- Tvärriktning (N/50 mm)	500 ± 100
Brottöjning:	
- Längdriktning (%)	40 ± 7
- Tvärriktning (%)	45 ± 10
Rivstyrka:	
- Längdriktning (N)	200 ± 50
- Tvärriktning (N)	240 ± 70
Köldflexibilitet (°C)	-15
Beständighet:	
- Vattentäthet	NPD*
- Draghållfasthet (N/50 mm)	NPD*
Farliga ämnen (Notat 1 & 2)	Inga

*NPD - Ej deklarerad

Not 1: CPR REACH art. 57, 59

Not 2: Produkten innehåller inte asbest eller komponenter av tjära.