




ARDEX D 22

Kakellim

- Limning av kakel och isolerplattor vägg inomhus även i våtrum
- Färdigblandad
- Bra hängförmåga och vidhäftning
- Drygt
- Uppfyller D2 krav enligt EN 12004



Användningsområde

För montering av kakel, klinker, granitkeramik, mosaik, glas samt montering av isolerplattor. Underlag eller platta måste vara sugande. Kan användas på vägg i våtutrymmen. Smidig med bra häng och vidhäftning. Drygt. Endast inomhus.

Egenskaper

Färdig att använda, smidig att påföra, bra hängförmåga och bra vidhäftning.

Underlaget

Underlaget skall vara torrt, rent och fast, bärkraftigt och fritt från damm och skiljemedel. Befintliga plattor kan skrapspacklas med ARDEX D 22. När spacklingen torkat kan monteringen av nya plattor påbörjas. Plattor kan monteras på underlag av gipsputs och anhydrit utan primning. Gipsputs ska vara i ett lager och minst 10 mm i tjocklek dock ej vara filtad. ARDEX D 22 kan användas på betongväggar som är minst 1 månad.

Arbetsätt

ARDEX D 22 påförs underlaget med den släta sidan av en bredtandad spackel som därefter vänds och trycks genom bruklagret. Plattans storlek och baksidans utseende bestämmer vilken tandstorlek som väljs, normalt 4–10 mm. Det är viktigt att hela plattans baksida uppnår full täckning. Det får inte påföras bruk på större yta än att plattorna hinner monteras innan bruket börjar torka på ytan.

Vid platsättningen ska plattan tryckas och vridas på plats i bruket. Det går normalt att korrigera en platta inom 15–20 min efter att plattan är monterad. Överflödigt kakellim på plattor eller i fogar tas bort omedelbart efter montering.

ARDEX D 22 skall användas vid temperaturer över 5 °C. Lägre temperatur förlänger och högre temperatur förkortar öppentiden och torktiden. Öppnad förpackning kan återslutas.

Till fogning rekommenderas ARDEX fogmassor.

Observera

Vid användande av ARDEX D 22 ska antingen underlaget eller plattan vara sugande.

Till montering av keramiska plattor på icke sugande underlag till exempel våtrum rekommenderas ARDEX X 77.

Vid montering av ljus marmor och andra fukt känsliga naturstenar inomhus används ARDEX N 23 W.

Vid montering av plattor med hög kemisk belastning används ARDEX WA.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husportalerna och kan användas i Svanenmärkt byggande.

Tekniska data

Densitet:	1,2 kg/liter
Materialförbrukning:	Vid släta underlag med kvadratisk tandspackel
	3x3x3 mm ca 1,1 kg/m ²
	6x6x6 mm ca 2,0 kg/m ²
	8x8x8 mm ca 2,5 kg/m ²
Öppentid:	ca 30 minuter (20 °C)
Monteringstid:	ca 15–30 minuter (20 °C)
Fogbar:	ca 24 timmar (20 °C)
Vidhäftningshållfasthet:	28 dagar ca >1,0 N/mm ²
Förpackning:	Plastburk 5 kg
Lagring:	12 månader. Lagras i obruten originalförpackning. Skall förvaras frostfritt i torra utrymmen.
Artikelnummer:	31434
EAN-nummer:	5703193223052



0432

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany

07

57100

EN 12004:2007+A1:2012

ARDEX D 22

Improved dispersion adhesive with reduced slip and extended open time for internal tiling
EN 12004:D2TE

Fire class:	E
Initial shear adhesion strength:	≥ 1.0 N/mm ²
Shear adhesion strength after heat ageing:	≥ 1.0 N/mm ²
Shear adhesion strength at elevated temperature:	≥ 1.0 N/mm ²
Shear adhesion strength after water immersion:	≥ 0.5 N/mm ²
Release of dangerous substances:	See material safety data sheet