

PRODUKTDATABLAD

UNDERLAGSDUK YEP 550

UNDERLAGSDUK MED DUBBEL KLISTERKANT

PRODUKTBESKRIVNING

Ultipro underlagsduk YEP 550 är uppbyggd av en polyesterstomme, impregnerad och belagd med asfalt. Ovan- och undersidan är belagd med en filt av polypropen som gör den stark och smidig samt mera halksäker.

ANVÄNDNING

Produkten kan användas till läktade yttertak under takpannor och takplåt från 14° samt självklistrande ytpapp ned till 6° taklutning - under förutsättning att det aktuella ovanliggande ytmaterialet är avsedd för denna taklutning. Dold infästning skall användas. Ultipro underlagsduk YEP 550 kan ligga utan primärtäckning på taket i 2 månader under normala väderförhållanden. Yttäckning bör dock utföras snarast möjligt.

MONTERING

Undertaket (råsponten) skall vara jämn, torr och ren innan underlagsduken rullas ut. Vid montering i lägre temperaturer än +5 °C skall rullarna förvaras i varmlager 1 dygn före användning. Ultipro underlagsduk YEP 550 skall efter takets färdigställande vara helt täckt. Utrymmet under undertaket, och över isoleringen, skall vara ventilerad med traditionell luftspalt. Produkten rullas ut tvärs takfallets lutning med start vid takfot och med nästa våd överlappad uppåt. Montering skall utföras enligt aktuell AMA Hus.

LAGRING

Transporteras och lagras stående. Vid temperatur lägre än +5 °C förvaras Ultipro underlagsduk YEP 550 minst ett dygn i uppvärmt utrymme före utläggning. Rullarna tas ut från varmlagret efterhand som de skall användas. Max lagringshöjd: 2 pallar.



Art nr	Benämning	Storlek	Skarvbredd	Vikt/rulle	Rullar/pall
7275049	Underlagsduk YEP 550	1 m x 25 m	100 mm	13,75 kg	32

PRODUKTDATABLAD

UNDERLAGSDUK YEP 550

PRODUKTEGENSKAPER

Egenskaper	Data
Ytbeläggning	Polypropenväv över/undersida
Ytvikt	550 g/m²

PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Euroklass brandklassning	F	EN 13501-1
Vattentäthet	W1	EN 13859-1
Vattentäthet, efter åldring	W1	
Draghållfasthet, längdriktning N/50mm	475 ± 20%	EN 12311-1
Draghållfasthet, tvärriktning N/50mm	340 ± 20%	
Draghållfasthet efter åldring längdriktning N/50mm	475 ± 50%	EN 13859-1
Draghållfasthet efter åldring tvärriktning N/50mm	340 ± 50%	
Brottöjning MD	30 ± 6 %	EN 12311-1
Brottöjning CMD	35 ± 7 %	
Brottöjning efter åldring MD	30 ± 15 %	EN 13859-1
Brottöjning efter åldring CMD	35 ± 18 %	
Rivstyrka, längdriktning	130 ± 30% N	EN 12310-1
Rivstyrka, tvärriktning	130 ± 30% N	

CE

1292

17

EN 13859-1

DOP202502-0211

Tätningmaterial på rulle - Definitioner och kännetecken för rullprodukter till vindskydd eller underlagstäckning - Del 1: Underlagstäckning för tak med skarv.