

PRODUKTDATABLAD

UNDERLAGSPAPP YAP 2200

UNDERLAGSPAPP MED KLISTERKANT

PRODUKTBESKRIVNING

Ultipro underlagspapp YAP 2200 består av en polyesterstomme belagd med bitumen. Ytan är belagd med sand på ovan- och undersidan. Produkten har klisterkant försedd med påmonterad folietejp som ska dras av vid montering.

ANVÄNDNING

Vattenavledande skikt av byggpapp på fast underlag av trätak (råspont, plywood etc) enligt gällande AMA Hus. Produkten kan användas till läktade yttertak under takpannor och takplåt från 14° taklutning och uppåt.

MONTERING

Underlagstäckning som läggs i fallriktningen, där huvudtäckningen inte monteras omgående, skall det påföras godkänt skarvhjälpmiddel (t.ex. skarvklister för takpapp) i skarvarna. Rekommenderad pappspik: 2,8 x 20 mm, varmförzinkad. Vid montering på gammal täckning: 2,8 x 35 mm. På tak med läktkonstruktion, takpannor och plåttak, skall ströläkt monteras i samband med underlagstäckningen för att säkra mot vindlaster. Yttäckning skall läggas inom tre månader. Montering skall utföras enligt aktuell AMA Hus. Se egen monteringsanvisning för mer information.

LAGRING

Lastas och lagras stående. Vid temperatur lägre än +5 °C förvaras Ultipro underlagspapp YAP 2200 minst ett dygn i uppvärmt utrymme före utläggningen. Rullar tas ut från varmlagret efterhand som de skall användas. Max lagringshöjd: 2 pallar.



Art nr	Benämning	Storlek	Skarvbredd	Vikt/rulle	Rullar/pall
7274912	Underlagspapp YAP 2200	1 m x 10,5 m	80 mm	24 kg	28

PRODUKTDATABLAD

UNDERLAGSPAPP YAP 2200

PRODUKTEGENSKAPER

Egenskaper	Data
Ytbeläggning	Polyesterstomme belagd med bitumen
Ytvikt	2200 g/m ²

PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Euroklass brandklassning	F	EN 13501-1
Vattentäthet	W1	EN 13859-1
Vattentäthet, efter åldring	W1	
Draghållfasthet, längdriktning N/50mm	770 ± 20%	EN 12311-1
Draghållfasthet, tvärriktning N/50mm	510 ± 20%	
Draghållfasthet efter åldring längdriktning N/50mm	770 ± 50%	EN 13859-1
Draghållfasthet efter åldring tvärriktning N/50mm	510 ± 50%	
Brottöjning MD	40 ± 8%	EN 12311-1
Brottöjning CMD	45 ± 9%	
Rivstyrka, längdriktning	200 ± 30% N	EN 12310-1
Rivstyrka, tvärriktning	240 ± 30% N	
Köldflexibilitet	-15 °C	EN 13859-1

CE

1292

17

EN 13859-1

DOP202502-0212

Tätningmaterial på rulle - Definitioner och kännetecken för rullprodukter till vindskydd eller underlagstäckning - Del 1: Underlagstäckning för tak med skarv.