

webercal 152 hydrauliskt kalkbruk fin



- Pumpbart
- Hydraulisk kalk
- Kornstorlek 0-1 mm

OM PRODUKTEN

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på hydraulisk kalk och luftkalk med välgraderad dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Avsett för tunna ytbehandlingar av grovputs där slät och jämn yta erfordras, t ex vid omfattningar och listdragning. Även på invändiga ytor.

UNDERLAG

Används på underlag av Cal 148 Hydrauliskt Kalkbruk, Cal 158 Hydrauliskt Kalkbruk grov och Cal 159 hydrauliskt kalkbruk grov utstockning 0-6 mm.

BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
- Ej lämplig för konstruktionsmurning

BRA ATT VETA

För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid förfuktas och ställningen täckas in. Regntak ska alltid användas.

FÖRBEHANDLING

Den tidigare grovputsade ytan ska förfuktas. Använd slang med finspridarmunstycke.

TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	Ca 5 kg/m ² /2,5 mm
Minsta skiktjocklek	2 mm
Maximal skiktjocklek	3 mm
Vattenbehov	Ca 4,7 L/20 kg
Utbyte	Ca 12 L/20 kg
Bindemedel	Luftkalk (K) samt hydraulisk kalk NHL 5
Ballast	Krossad dolomit och sand, kornstorlek: 0-1 mm
Tillsatser	Konsistensgivare, luftporbildare
CE-märkning	Ja
Lagring	Torr och frostfritt.
Lagringstid	12 månader.

BLANDNING

Blandas med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamtgående blandare 7 - 10 min.

ANVÄNDNING

Bruket påförs normalt dagen efter grovputsen. Slå på med slev eller spruta med lämplig putsspruta, t ex Brukspump P 20 alt. P 50 och sprutpistol med 12 mm munstycke. Cal 152 Hydraulisk Kalkbruk Fin påförs i max 5 mm skiktjocklek. Blandat bruk måste användas inom två timmar.

EFTERBEHANDLING

Putsskiktet ska efterfuktas och hållas fuktig minst 3 dygn efter påförande. Använd slang med finspridarmunstycke.

OBSERVERA

Putsning får inte ske då risk för temp. under + 5 C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall	GTIN
5200875386	webercal 152 hydrauliskt kalkbruk fin, 20 kg säck	20 kg	BAG	48	7391479744575
5200780995	webercal 152 hydrauliskt kalkbruk fin, 1000 kg storsäck	1000 kg	BBG		7391479726731