

weberbase 135 putsbruk C hand



- Lätt att få till en enhetlig struktur
- 0-1 mm ballast
- Bruksklass CS II (C)

OM PRODUKTEN

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med natursand som ballast. kornmax 1 mm
Finputsbruk för mindre lagningar max 5 mm/skikt och finputsning av redan putsade ytor av KC kvalitet

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används för finputsarbeten i nyproduktion och renovering samt till mindre lagningar.

UNDERLAG

Mineraliska underlag tex. KC puts av minst kval. CS II (C)

BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
- Ej pumpbart

BRA ATT VETA

Blandat produkt måste användas inom 2 timmar. För att förhindra snabb uttorkning så ska alltid underlaget förfuktas och fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas. Arbeta får inte ske då risk för temp. under +5 C föreligger utan att vidta vinteråtgärder, besök vår hemsida./ Putsning vintertid. Tänk på att denna typ av produkt kan damma och stänka mycket var därför försiktigt och täck in väl för att skydda närliggande ytor.

TEKNISK SPECIFIKATION

Materiallåtgång	Ca 5 kg/m ² /2,5 mm
Maximal skiktjocklek	5 mm
Vattenbehov	Ca 3 L/20 kg
Blandningstid	3-4 min i snabbländare eller 7-10 min i långsamt gående blandare
Användningstid	Ca 2 tim vid 20°C/50% RF
Väntetid mellan appliceringar	Minst 3 dygn
Torktid innan nästa skikt	3 dygn
Bindemedel	Kalk och cement
Sammansättning	50/50/650
Ballast	Natursand 0-1 mm
Tryckhållfasthet 28 dygn	1,5 mPa
Lufthalt	Ca 15-20%
CE-märkning	Ja
Maskin och utrustning	M 100 (snabbgående blandare). Planblandare. Maskinvisp
Lagring	Torrt och frostfritt.
Lagringstid	12 månader.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1-A3	0,135 kg CO ₂ e/m ²

FÖRBEHANDLING

Förfukta underlaget innan putsningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.

BLANDNING

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamtgående blandare 7 - 10 min. Håll konstantvattenmängd. Blanda produkten i relativt styv konsistens först för att sedan späda till arbetbar konsistens

ANVÄNDNING

Bruket slås på med slev, komprimera med skånska och drag av med rätkäpp. Base 135 putsbruk C ska rivas med rivbräda eller filtas till önskad struktur. Om produkten ska slätrivas med rivbräda rekommenderas rivbräda av masonite eller teak. Produkten ska alltid vara så torr vid rivning att vatten måste tillföras.

EFTERBEHANDLING

Putsskiktet ska hållas fuktigt i 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke för eftervattning.

OBSERVERA

För de flesta applikationer finns arbetsanvisningar. För mer information, besök vår hemsida.

ÅTERVINNING

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall	GTIN
5200853376	weberbase 135 putsbruk C hand, 20 kg säck	20 kg	BAG	48	7391479734781
5200780947	weberbase 135 putsbruk C hand, 1000 kg storsäck	1000 kg	BBG	1	7391479708218
5200780945	weberbase 135 putsbruk C hand, bulk	1000 kg	t		7391479708201