



ARDEX P 51

Allroundprimer

- Ger optimal vidhäftning
- För portätning och dammbindning
- Lösningsmedelsfri
- Emissionstestad – bidrar till en sund inomhusmiljö



Användningsområde

ARDEX P 51 är en primer till ARDEX golvspackel som används för att få en optimal vidhäftning till underlaget samt för portätning och dammbindning. ARDEX P 51 förhindrar även att luftblåsor stiger upp från underlaget. Endast för användning inomhus på permanent torra underlag.

Egenskaper

ARDEX P 51 är en akrylbaserad vit tunnflytande vätska som är fri från farliga lösningsmedel. Den kan förtunnas med vatten och används därefter som primer till ARDEX golvspackel.

ARDEX P 51 kan med fördel användas som dammbindare på cementbaserade underlag.

Underlaget

Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel som kan förhindra optimal vidhäftning till underlaget.

Blandning

I ett rent blandningskärl blandas ARDEX P 51 och rent kallt vatten. Se blandningstabell nedan.

Materialåtgång/torktid

Materialåtgången är ca 0,03–0,3 kg Koncentrerad /m². Torktiden är ca 1–5 timmar beroende på temperatur och andra förutsättningar.

Arbetssätt

ARDEX P 51 påförs alltid med borste när golvtytor primas. På väggar rekommenderas pensel, roller, eller mjuk borste. Arbeta in ARDEX P 51 i underlaget i ett jämnt tunt lager. Undvik pölar eftersom det minskar vidhäftningen och förlänger torktiden. När ARDEX P 51 torkat och inte överväter längre samt bildar en tunn klar film kan efterföljande arbete påbörjas. Temperaturen ska vara över 5°C. Låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden för ARDEX P 51. I efterföljande tabell över användning av ARDEX P 51 framgår även förbehandlingen av olika underlag vid spackling och avjämnning med någon av ARDEX produkter.

Blandnings- och åtgångstabell

Underlag	P 51	Vatten	Åtgång koncentrat
Spånskiva/träbaserade	outspädd		ca 0,3 kg/m ²
Täta icke sugande	outspädd		ca 0,3 kg/m ²
Gipsskiva	1 del	3 delar	ca 0,2 kg/m ²
Betonggolv, slipsatser	1 del	3 delar	ca 0,1 kg/m ²
Betonggolv, slipsatser Starkt sugande. 1:a lagret av 2 lager	1 del	5 delar	ca 0,05 kg/m ²

Slammningstabell

Produkt	kg	P 51	vatten
A 35 mix	25	1,75 kg	1,75 liter
Åtgång för P 51 för slamma: 0,3 kg/m ²			

Tekniska data

Innehåll:	Akrylbaserat + Vatten		
Lagring:	Förvaras svalt men frostfritt och skyddas mot direkt solstrålning. Kan lagras i ca 12 månader i originalförpackning		
Förpackning:	Dunk 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg		
Artikelnummer:	1 kg	31461	
	5 kg	31464	
	10 kg	31462	
	25 kg	31463	
GTIN-nummer:	1 kg	5703193516017	
	5 kg	5703193516055	
	10 kg	5703193516109	
	25 kg	5703193516253	