

LIP Trope Fästmassa, vit

Universal fästmassa med god vidhäftning och hängförmåga

För montering av keramik klinker, marmor, skiffer, väggtegel, natursten, dekortegel, glasullsskivor, isolerskivor, betongsten, marksten etc. Vid montering av storformatsplattor används för att påskynda torktid och minska risken för flammiga fogar LIP XXL Fästmassa, LIP Naturstens fästmassa eller LIP Snabbtorkande fästmassa. För fukt känslig natursten rekommenderas LIP Naturstens fästmassa.



- ▶ C2-TE
- ▶ BBV-godkänd för våtrum
- ▶ För inomhus och utomhusbruk
- ▶ På befintligt kakel och vinyl
- ▶ Lämplig för golvvärme
- ▶ Låga emissionsvärden
- ▶ Egnet til fliseformat op till 900 x 900 mm



Art nr:	20 kg: 3 1075042
Gl. Art.nr.:	20 kg: 200072
Förpackning:	20 kg säckar
Färg:	Vit
Antal per pall:	48 x 20 kg

Tekniska data	
Arbetstemperatur	+5 °C - +30 °C
Blandningsförhållande	Cirka 0,28 liter vatten per kg pulver, motsvarande cirka 5,6 liter vatten/per 20 kg säck
Materialåtgång	1,4 kg/mm/m2 beroende på keramik storlek och underlag. Konkret åtgång kan beräknas på lip.dk eller via LIPs app.
Lagtjocklek	Maximalt 10 mm
Bearbetningstid*	Ca 3 timmar vid 18-20 °C
Montering-och justeringstid*	Ca 30 min. vid 18-20 °C
Gång-och fogningsbar*	Efter 1-2 dygn*, beroende på temperatur, kaklets beskaffenhet, underlagets fukttinhåll och uppsugningsförmåga
Dragstyrka efter 24 timmar	≥ 0,5 N/mm2
Dragstyrka efter 28 dygn	≥ 1,0 N/mm2
CE-märkning	DS/EN 12004: C2-TE
GEV EMICODE	EC 1plus - VERY LOW EMISSION
Förvaring / Teknisk data**	24 mån. i öppnad förpackning
Förvaring / Arbetsmiljö**	24 mån. i öppnad förpackning

	
17 Bostik A/S Industrivej 16, 5580 Nr. Åby, Danmark	
LIP Trope Fliseklæb, hvid DoP No 0009	
Bond strength	≥ 1 N/mm²
Initial tensile adhesion strength	≥ 1 N/mm²
Durability	≥ 1 N/mm²
Tensile adhesion strength after heat aging	≥ 1 N/mm²
Tensile adhesion strength after water immersion	≥ 1 N/mm²
Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles	≥ 1 N/mm²
EN 12004 + A1 NB 1404	
Improved deformable cementitious adhesive with extended open time for internal and external tiling.	

* vid 20° C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

** Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna

LIP Trope Fästmassa, vit

Universal fästmassa med god vidhäftning och hängförmåga

Underlag

Gjutna betongväggar och golvtytor som är äldre än 2 månader. Slipsats äldre än 2 veckor och enligt gällande instruktioner. Lättbetongelement med fukttinnehåll på max. 8 %. På underlag där det kan förekomma spänningar/rörelser rekommendera vi att använd något av våra S1 klassade fästmassor. Anhydritgolv med fukttinnehåll på max. 0,5 %. Stabiliserade regelkonstruktioner (golv) enligt gällande standard. Cementbaserad spackelmasa, våtrumsgips, gipsskivor, kalciumsilikatskivor, fibergipsskivor, polystyrenskivor avsedda för keramisk beklädnad, cementbaserade våtrumsskivor, målade ytor (ej Epoxi), golvvinyl, terrazzo, befintlig keramik.

Förbehandling

Underlaget ska vara bärkraftigt utan genomgående sprickor. Fritt från damm, smuts, olja, fett och vax och andra skiljeämnen mm. Rengöring av kalk, fett, tvålrester och liknande görs med LIP ECO K10 Klinkerrent/LIP ECO G10 Grundrent. Vid starkt sugande underlag inomhus, t.ex. obehandlad lättbetong, bör ytan primas med LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer och 10 delar vatten. Starkt sugande underlag utomhus, förvattnas (ej fritt vatten). Befintliga färgskikt (ej Epoxi) och vinyl mattas ner och tvättas med LIP ECO G10 Grundrent. Vid andra släta och täta underlag används LIP Supergrund som appliceras ett lager med pensel/roller. Torktiden är cirka 1 timme vid 20 °C*.

Bruksanvisning

Blandas med 0,28 liter rent, kallt vatten per kg pulver, motsvarande 5,6 liter/20 kg säck. Pulvret tillsätts under kraftig omrörning till en smidig homogen massa utan klumpar, med en maskinvisp eller motsvarande. Blandningstid 2-3 min. Efter ett par min. rörs den upp igen, nu är den klar att användas. Blandningen ska användas inom 5 timmar efter blandningstillfället. Applicera fästmassan med en tandad spackel, först med den släta sidan, sedan dras ytan av med den tandade sidan till ett jämntjockt skikt, plattorna trycks och vrids fast i den fuktiga fästmassan, kontrollera med jämna mellanrum att plattan har vidhäftning och en fullgod täckning genom att lyfta en platta från underlaget. Justering av plattan kan ske upp till 30 min. efter montering beroende på underlag och plattans sugförmåga. Vid montering av tunn keramik/mosaik bör fästmassan slätspackas innan montering.

Vid montering av kakelplattor som är 300 x 300 mm eller mindre rekommenderas att fästmassan har minst 80 % kontakt med både kakelplatta och underlag, vid montering utomhus eller i våtrum rekommenderas att plattan dubbelstryks för att säkerställa en 100 % täckning av fästmassan. Denna metod minskar risken för plattsläpp, frostsprängningar och missfärgning av fogar.

För plattstorlekar över 900x900 mm (0,81 m²) rekommenderas LIP XXL Storformat Fästmassa. Alternativt använd LIP Snabbtorkande fästmassa eller LIP Naturstenfästmassa som blandas med LIP Multibinder (1 del vatten 1 del Multibinder). Detta rekommenderas för att öka flexibiliteten i kakellimet och minimera risken för missfärgade fogar på grund av kvarvarande fukt.

Vid användning utomhus exempelvis terrasser, trappor, och fasader används alltid Buttering-Floating metoden. Det rekommenderas att inte använda mörk keramik. Mörka färger blir betydligt varmare än ljusa vid solpåverkan och därför expanderar mörk keramik mer än ljusa. Det rekommenderas också att inte använda rektangulär keramik i stora dimensioner över 0,09 m² då det längre keramikformatet och fogmönstret bidrar till större rörelser mot betongunderlaget. Golvlutningen ska vara mellan 1-2%.

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten, helst varmt. Fästmassa som inte härdat får inte hällas ut i avlopp, då det kan orsaka stopp. Härdad fästmassa klassificeras som allmänt byggavfall.

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad



Bostik AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering.
Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida www.lip.dk

LIP Trope Fästmassa, vit

Universal fästmassa med god vidhäftning och hängförmåga

OBS!

Golvvärme ska vara avstängd både före, under och efter montering av keramiken (se hemsidan för mer information om när golvvärmerna kan slås på).

Tillsätt aldrig mer vatten efter det att fästmassan har börjat härda. Höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger härdningstiden. Fuktkänslig natursten och storformatsplattor kräver särskild hantering.

Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö.

Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö

*Bostik AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering.
Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida www.lip.dk*