

PRODUKTDATABLAD

UNDERLAGSDUK YEP 550

UNDERLAGSDUK MED DUBBEL KLISTERKANT

PRODUKTBESKRIVNING

Ultipro underlagsduk YEP 550 är uppbyggd av en polyesterstomme, impregnerad och belagd med asfalt. Ovan- och undersidan är belagd med en filt av polypropen som gör den stark och smidig samt mera halksäker.

ANVÄNDNING

Produkten kan användas till läktade yttertak under takpannor och takplåt från 14° samt självklistrande ytpapp ned till 6° taklutning - under förutsättning att det aktuella ovanliggande ytmaterialet är avsedd för denna taklutning. Dold infästning skall användas. Ultipro underlagsduk YEP 550 kan ligga utan primärtäckning på taket i 2 månader under normala väderförhållanden. Yttäckning bör dock utföras snarast möjligt.

UNDERLAG

Ultipro underlagsduk kan monteras på nya tak eller på tak med gammal papptäckning. Ojämnheter i gammal papptäckning skärs upp och spikas jämt. Se till att befintlig pappspik, förhöjningar osv är borta eller nedspikade. Kontrollera att råsponten är tillräckligt tjock (vad som krävs). Underlaget bör vara torrt så att inte rörelser och spänningar uppstår i duken.

MONTERING

Undertaket (råsponten) skall vara jämn, torr och ren innan underlagsduken rullas ut. Vid montering i lägre temperaturer än +5 °C skall rullarna förvaras i varmlager 1 dygn före användning. Ultipro underlagsduk YEP 550 skall efter takets färdigställande vara helt täckt. Utrymmet under undertaket, och över isoleringen, skall vara ventilerad med traditionell luftspalt. Produkten rullas ut tvärs takfallets lutning med start vid takfot och med nästa våd överlappad uppåt. Se separat monteringsanvisning för mer information. Montering skall utföras enligt aktuell AMA Hus. OBS! Om gammal papptäckning inte har tagits bort får underlagsduken inte fästas med klammer. I dessa fall ska pappspik användas för korrekt infästning.

LAGRING

Transporteras och lagras stående. Vid temperatur lägre än +5 °C förvaras Ultipro underlagsduk YEP 550 minst ett dygn i uppvärmt utrymme före utläggning. Rullarna tas ut från varmlagret efterhand som de skall användas. Max lagringshöjd: 2 pallar.



Art nr	Benämning	Storlek	Skarvbredd	Vikt/rulle	Rullar/pall
7275049	Underlagsduk YEP 550	1 m x 25 m	100 mm	13,75 kg	30

PRODUKTDATABLAD

UNDERLAGSDUK YEP 550

PRODUKTEGENSKAPER

Egenskaper	Data
Ytbeläggning	Polypropenväv över/undersida
Ytvikt	550 g/m ²

PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Euroklass brandklassning	E	EN 13501-1
Vattentäthet	W1	EN 1928
Vattentäthet, efter åldring	W1	EN 13859-1
Draghållfasthet, längdriktning N/50mm	470 ± 20%	EN 12311-1
Draghållfasthet, tvärriktning N/50mm	260 ± 20%	
Draghållfasthet efter åldring längdriktning N/50mm	475 ± 50%	EN 13859-1
Draghållfasthet efter åldring tvärriktning N/50mm	340 ± 50%	
Brottöjning MD	40 ± 10%	EN 12311-1
Brottöjning CMD	50 ± 10%	
Brottöjning efter åldring MD	30 ± 15 %	EN 13859-1
Brottöjning efter åldring CMD	35 ± 18 %	
Rivstyrka, längdriktning	120 ± 20% N	EN 12310-1
Rivstyrka, tvärriktning	120 ± 20% N	
Köldflexibilitet	-40 °C	EN 1109-1