



# TEXTILLIM

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

### BESKRIVNING AV PRODUKT

Vattenburet lim av naturgummilatex för limning av textilier. Limmet ger en mjuk elastisk limfog som tål vatten.

### ANVÄNDINGSOMRÅDE

Rekommenderas för limning av grova textilier typ jeans, arbetskläder, presenningar, tält, skinn och skumgummi. Limmet kan användas som kontaktlim eller som enkellim.

### ARBETSBESKRIVNING

Det rekommenderas alltid att göra en provlimning, för att avgöra limmets styrka för den tilltänkta uppgiften. För att undgå missfärgning av vissa textiltyper, rekommenderas det alltid att man gör en provlimning på ett dolt ställe. Materialen skall vara torra, rena och fria från olja, släppmedel, fett, damm och lösa partiklar. Impregnerade textilier kan vara mycket svåra att limma. Enkellimning: Stryk lim på ena ytan och pressa samman genast. Torktid ca 30 minuter. Kontaktlimning: Stryk tunt med lim på båda ytorna. Vänta till limmet inte klibbar, ca 30 minuter. Pressa samman med stort tryck. OBS: Limmet fäster direkt. Var uppmärksam på att Textillimmets kontaktlimmande egenskaper kan vara i flera dagar. Textillim är inte lämpligt för kantning av rullgardiner o.dyl. Undvik limgenomslag, då limmet kan bli brunt vid en längre tids påverkan av UV-ljus. Risken för limgenomslag reduceras genom att använda limmet som kontaktlim. Limfläckar avlägsnas omedelbart med vatten. Torkat lim avlägsnas med tex bensin eller mineralisk terpentin. OBS torkat lim kan vara mycket svårt att avlägsna.

### MILJÖ & HÄLSA

Sörj för god ventilation, då limmet har en karakteristisk lukt på grund av ett visst innehåll av ammoniak. Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, inte klassad som hälso eller brandfarlig. För ytterligare information se varuinformationsbladet.

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



## TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Limtyp	Enkel eller kontaktlim
Bindemedel	Naturgummilatex
Lösningsmedel	Vatten
Konsistens	Viskös
Färg	Vit, svagt gulaktig
Densitet	ca 1 kg/liter
Torrhalt	ca 60%
Brandfarligt	Nej
Arbetstemperatur	Inte under +18C
Förpackning	35 ml tub
Lagring	2 år i obruten förpackning
Egenskaper efter applicering	
Färg	Klar
Beständighet	God mot vatten. Tål ej syra eller UV-ljus. Olja mjukgör limmet. Limmade textilier tål ej kemtvätt eller kokning.
Värmebeständighet	Limmet tål temperaturer upp till ca. +50°C. Limfogens styrka reduceras med temperaturen

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

